

Deckende Beschichtungssysteme

Lösemittelbasierte Lacksysteme

Anwendungsbereich	Eiche und Esche	Buche und Erle	Ahorn und Birke	Ahorn und Birke	MDF-Platten (roh)
Wohn- & Schlafmöbel	D2 / D4	D1 / D3 / D5	D1 / D3 / D5	D1 / D3 / D5	D1 / D3 / D6
Küchen- & Badmöbel	D2 / D4	D1 / D3 / D5	D1 / D3 / D5	D1 / D3 / D5	D1 / D3 / D6
Tisch- & Arbeitsplatten, Theken	D4	D3 / D5	D3 / D5	D3 / D5	D1 / D3
Messe- & Ladenbau	D2	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D6
Objekteinrichtungen	D2	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D6
Schiffsinnenausbau	D2	D1	D1	D1	D1 / D6

Anwendungsbereich	MDF-Platten (mit Grundierfolie)	Glas	Kunststoffe	Metalle
Wohn- & Schlafmöbel	D1 / D3 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Küchen- & Badmöbel	D1 / D3 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Tisch- & Arbeitsplatten, Theken	D1 / D3 / D5	D7	D3*	-
Messe- & Ladenbau	D1 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Objekteinrichtungen	D1 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Schiffsinnenausbau	D1 / D6	-	-	-

* Einzelfallprüfung in jedem Fall erforderlich.



System-Lösungen

System	Eigenschaften	Arbeitsschritt	Produkt
D1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colorlackierung ■ Hohe Beständigkeit ■ Universell einsetzbar ■ IMO-zertifiziert ■ Schwer entflammbar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Colorlackierung ■ Optionaler farbloser Überzug (Glanzgrad, Erhöhung Ringfestigkeit) 	P180 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 PUR SL-210 + PUR H-280
D2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colorlackierung ■ Sichtbare Pore ■ Hohe Beständigkeit ■ IMO-zertifiziert ■ Schwer entflammbar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Colorlackierung (Bei Bedarf wiederholen) ■ Optionaler farbloser Überzug (Glanzgrad, Erhöhung Ringfestigkeit) 	P180 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 + V-890 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 + V-890 PUR SL-210 + PUR H-280
D3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colorlackierung ■ Sehr hohe mechanische Beständigkeit ■ Mit PUR BML-215: Anti-Fingerprint-Effekt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Colorlackierung ■ Farbloser Überzug (Glanzgrad, Erhöhung Ringfestigkeit) 	P180 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 PUR SL-212 + PUR H-280 / PUR BML-215 + PUR H-280
D4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colorlackierung ■ Sichtbare Pore ■ Sehr hohe mechanische Beständigkeit ■ Mit PUR BML-215: Anti-Fingerprint-Effekt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Colorlackierung ■ Farbloser Überzug (Glanzgrad, Erhöhung Ringfestigkeit) 	P180 – P320 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 + V-890 PUR SL-212 + PUR H-280 / PUR BML-215 + PUR H-280
D5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Colorlackierung ■ 4in1 ■ Hohe Beständigkeit ■ Schwer entflammbar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Colorlackierung (Bei Bedarf wiederholen) 	P180 – P320 PUR CL-244 4in1 + PUR H-280 P240 – P320 PUR CL-244 4in1 + PUR H-280
D6	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochglanzcolor-Lackierung ■ Sehr hohe Beständigkeit ■ IMO-zertifiziert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Schliff* ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Zwischenbeschichtung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Colorlackierung ■ Trocknung / Schliff** (nach Trocknung) (Bei Bedarf Zwischenschliff / Endlackierung wiederholen) 	P180 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P240 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P400 – P800 PUR HCL-248/90 + PUR H-286 P400 – P800
D7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glaslackierung ■ Sehr gute Nasshaftung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Reinigung ■ Lackierung 	UN-894 oder V-890 PUR CL-240 + PUR H-280 + PUR GLA-820
D8	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metalllackierung ■ Hohe Beständigkeit ■ Universell einsetzbar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung / Reinigung ■ Grundierung ■ Trocknung / Schliff (nach Trocknung) ■ Colorlackierung ■ Optionaler farbloser Überzug (Glanzgrad, Erhöhung Ringfestigkeit) 	V-890 / WV-891 PUR PF-230 + PUR H-280 + UMA-824 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 PUR SL-210 + PUR H-280

* Anschließend entstauben
 ** Nach 2–3 Tagen polierfähig