

Dekkende coatingsystemen

Solventgedragen systemen

Toepassingen	Eiken es	Beuken els	Esdoorn en berk	Esdoorn en berk	MDF (met grondeerfolie)
Woon- & slaapmeubels	D2	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5 / D6
Keuken- & badkamermeubels	D2	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5 / D6
Tafel- & werkbladen	D4	D5 / D3	D5 / D3	D5 / D3	D1 / D5 / D3
Wand- & plafondbekledingen	-	-	-	-	-
Beurs- & winkelinrichtingen	D2	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5 / D6
Inrichtingen	D2	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5 / D6
Scheepsinterieurbouw	D2	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5	D1 / D5 / D6
Binnendeuren	-	-	-	-	-
Trappen	-	D5	D5	D5	D5
Houten vloeren	-	-	-	-	-

Toepassingen	MDF (met grondeerfolie)	Glas	Kunststof	Metaal
Woon- & slaapmeubels	D1 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Keuken- & badkamermeubels	D1 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Tafel- & werkbladen	D1 / D5 / D3	D7	D3*	-
Wand- & plafondbekledingen	-	-	-	-
Beurs- & winkelinrichtingen	D1 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Inrichtingen	D1 / D5 / D6	D7	D1*	D8
Scheepsinterieurbouw	D1 / D5 / D6	-	-	-
Binnendeuren	-	-	-	-
Trappen	D5	-	-	-
Houten vloeren	-	-	-	-



Systemoplossingen

System	Eigenschappen	Bewerkingen	Produkt
D1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleurlak ▪ Hoge bestendigheid ▪ Universeel inzetbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / schuren* ▪ Grondering ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Kleurlak ▪ Optioneel: transparante afwerklaag (glansgraad, verhoogde ringvastheid) 	P180 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 PUR SL-210 + PUR H-280
D2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleurlak ▪ Zichtbare poriën ▪ Hoge bestendigheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / schuren* ▪ Grondering ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Kleurlak ▪ (Indien nodig herhalen) ▪ Optioneel: transparante afwerklaag (glansgraad, verhoogde ringvastheid) 	P180 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 + V-890 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 + V-890 PUR SL-210 + PUR H-280
D3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleurlak ▪ Zeer hoge mechanische bestendigheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / schuren* ▪ Grondering ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Kleurlak ▪ Optioneel: transparante afwerklaag (glansgraad, verhoogde ringvastheid) 	P180 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 PUR SL-212 + PUR H-280
D4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleurlak ▪ Zichtbare poriën ▪ Zeer hoge mechanische bestendigheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / schuren* ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Kleurlak ▪ Optioneel: transparante afwerklaag (glansgraad, verhoogde ringvastheid) 	P180 – P320 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 + V-890 PUR SL-212 + PUR H-280
D5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleurlak ▪ 4-in-1 ▪ Hoge bestendigheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / schuren* ▪ Grondering ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Kleurlak ▪ (Indien nodig herhalen) 	P180 – P320 PUR HSC-245 + PUR H-285 P240 – P320 PUR HSC-245 + PUR H-285
D6***	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoogglanskleurlak ▪ Zeer hoge bestendigheid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / schuren* ▪ Grondering ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Tussenlaag ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Kleurlak ▪ Droogtijd / schuren** (na droging) (Indien nodig tussentijds schuren/afwerklaag herhalen) 	P180 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P240 – P320 PUR PF-230 + PUR H-280 P400 – P800 PUR HCL-248/90 + PUR H-286 P400 – P800
D7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Glaslak ▪ Zeer goede nathechting 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / reiniging ▪ Lak 	UN-894 of V-890 PUR CL-240 + PUR H-280 + PUR GLA-820
D8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metaallak ▪ Hoge bestendigheid ▪ Universeel inzetbaar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding / schuren* ▪ Grondering ▪ Droogtijd / schuren (na droging) ▪ Kleurlak ▪ Optioneel: transparante afwerklaag (glansgraad, verhoogde ringvastheid)) 	V-890 / WV-891 PUR PF-230 + PUR H-280 + UMA-824 P240 – P320 PUR CL-240 + PUR H-280 PUR SL-210 + PUR H-280

* Aansluitend stofvrij maken

** Na 2–3 dagen schuurbaar

*** Bekwaamheidstest voor IMO-resolutie: certificering in aanvraag