



## Stucco FZ

### - Feinzugmörtel -

Schnellhärtender Mörtel zur feinstrukturierten Oberflächengestaltung neuen und alten Stucks

Farbton	Verfügbarkeit
	Anz. je Palette 42
	<b>Größe / Menge</b> 25 kg
	Gebinde-Typ Papiersack
	Gebinde-Schlüssel 25
	<b>Art.-Nr.</b>
altweiß	0512 ■

Verbrauch Ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke



#### Anwendungsbereiche



- Beschichtung von Stuckkernen aus Grobzugmörtel
- Ausbesserung alter, zementgebundener Stuckteile
- Schaffung glatter, scharfkantiger Profile

#### Eigenschaften

- Schnell erhärtend
- Wasserabweisend
- Schichtdicke einlagig 1 - 5 mm

#### Produktkenndaten

Schüttdichte	Ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Wasseranspruch	Ca. 5,5 l/25 kg
Kap. Wasseraufnahme w <sub>24</sub>	< 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ < 18
Druckfestigkeit (28 d)	> 5,0 N/mm <sup>2</sup>
Körnung	< 0,5 mm

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.


#### Mögliche Systemprodukte

- Stucco GZ (0511)
- Stucco GF (0521)
- Color LA (6400)
- Color SH (0630)

#### Arbeitsvorbereitung

- Anforderungen an den Untergrund  
Tragfähig, sauber und staubfrei.
- Vorbereitungen  
Glatte Flächen aufrauen.  
Untergrund vornässen.


#### Zubereitung



- Anmischung  
Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben.  
Mittels Mischwerkzeug ca. 2-4 Minuten intensiv und homogen anmischen, bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz.



## Verarbeitung



- **Verarbeitungsbedingungen**  
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.  
Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

- **Verarbeitungszeit (+20 °C)**  
Ca. 20 Minuten

Mörtel aufbringen und mittels Schablone zügig abziehen.  
Nachfolgenden Anstrich nach ausreichender Erhärtung mit hoch diffusionsöffener und wasserabweisender Farbe (Color LA und Color SH).

## Verarbeitungshinweise

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.  
Art und Dauer der Nachbehandlung und Oberflächenbearbeitung haben Einfluss auf den Farbton.  
Geringe Farbtonabweichungen bei verschiedenen Chargen sind möglich!  
Frische Mörtelflächen mind. 4 Tage vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen schützen.  
Die Flankenhaftung wird durch Zugabe von ZM HF<sup>[basic]</sup> ins Anmachwasser (Verhältnis 1:10) erhöht.

## Hinweise

Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.  
Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.  
Produktkenndaten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt.  
Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!  
Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.  
Der sich nach der Trocknung und Erhärtung einstellende Farbton ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Verarbeitungsmethode. So wirkt eine frisch geglättete Oberfläche, im Vergleich zu einer spät geglätteten oder aufgerauten Oberfläche, heller. Unterschiedliche Körnungen des gleichen Artikels können zu geringen Abweichungen des Farbtons führen. Rückwärtig durchfeuchtete Untergründe können Verfärbungen verursachen.  
Stets Probefläche(n) anlegen!  
Alkalische Bindemittel können einen lösenden Angriff auf Nichtisenmetalle verursachen.  
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.


## Arbeitsgeräte / Reinigung



Mischwerkzeug, Glättkelle, Kelle, Schablone(n)  
Arbeitsgeräte vor dem Erstarren des Mörtels mit Wasser reinigen.

- Remmers Werkzeuge
- [Mischgefäß \(4030\)](#)
  - [Collomix® Rührer KR \(4292\)](#)
  - [Glättkellen \(4004\)](#)
  - [Glättkelle \(4117\)](#)
  - [Glättkelle duo \(4118\)](#)

## Lagerung / Haltbarkeit



Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 12 Monate.

## Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## GISCODE

ZP1

## Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.