



Primer HF

- Grundierung SV -

Tiefengrundierung mit hydrophobierender und festigender Wirkung

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	84	24
VPE	5 l	30 l
Gebinde-Typ	Kanister W	Kanister W
Gebinde-Schlüssel	05	30
Art.-Nr.		
6438	■	■

Verbrauch

Ca. 0,1 - 0,2 l/m² je nach Untergrund

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



Anwendungsbereiche

- Sandende, saugende mineralische Untergründe
- Unbeschichtete Faserzementplatten



Eigenschaften

- Festigend
- Saugfähigkeitsegalisierend
- Hydrophobierend
- Alkalibeständig
- Hohes Eindringvermögen
- Lösemittelhaltig



Produktkenndaten

Trägermaterial	Aromatenhaltige Kohlenwasserstoffe
Festkörpergehalt	Ca. 11 %
Dichte (20 °C)	0,88 g/cm ³
Flammpunkt	> 42
Aussehen	Farblos

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.




Mögliche Systemprodukte

- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color PA (6500)
- Color PA Roof (2531)
- Color SF ^[basic] (6415)
- Color Flex (2976)

Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**
Trocken, sauber, staub- und rissfrei (ausgenommen Haarrisse).
Frei von bauschädlichen Salzen.

Verarbeitung



- **Verarbeitungsbedingungen**
Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C

Vor Gebrauch aufschütteln.
Material durch Streichen oder Spritzen gleichmäßig auftragen.
Vorgang ggf. wiederholen.

Verarbeitungshinweise

Keine Werkzeuge mit Kunststoffborsten verwenden.
Materialüberschuss auf der Oberfläche vermeiden.
Glänzende Schichten sind zu vermeiden.
Baumängel, wie z. B. Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, aufsteigende Feuchtigkeit vor der Anwendung beseitigen.
Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.

- **Trocknung**
Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 24 Stunden überarbeitbar.
Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern generell die angegebenen Zeiten.

Hinweise

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.
Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.
Stets Probefläche(n) anlegen!

Arbeitsgeräte / Reinigung



Niederdruck-Spritzgeräte, Flächenstreicher

Nach dem Gebrauch und vor längeren Arbeitsunterbrechungen Geräte mit Verdünnung V 101 reinigen.


Remmers Werkzeuge

- GLORIA® Pro 100 (4668)
- GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)
- GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 (4665)
- Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)
- GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 (4666)



Lagerung / Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

BSL50

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.