



CL Fill Q3 Historic

- Historic Kalkspachtel -

Hochwertiger, verarbeitungsfertiger Spachtel auf Basis „Dispergiertem Weißkalkhydrat“

Farbton	Verfügbarkeit	
	Anz. je Palette	32
	VPE	10 kg
	Gebinde-Typ	Eimer K
	Gebinde-Schlüssel	10
	Art.-Nr.	
weiß	6562	■

Verbrauch

Ca. 1,0 kg/m²/mm Schichtdicke je Arbeitsgang,
maximale Schichtdicke 5 mm



Anwendungsbereiche

- Innenbereiche auf Lehm-, Kalk-, Kalkzement- und anderen mineralischen Putzen sowie Naturstein, Beton und anderen saugfähigen, mineralischen Untergründen
- Arbeiten in der Baudenkmalpflege und im „Ökobau“



Eigenschaften

- Kapillaraktiv
- Diffusionsoffen $s_d < 0,03$ m
- Allergikerfreundlich
- Natürlich antiseptisch
- Korngröße ca. 0,5 mm
- Spannungsarm
- Hohes Haftvermögen
- Auf „Null ausziehbar“





Produktkenndaten

■ Im Anlieferungszustand

Bindemittel	Dispergiertes Weißkalkhydrat
Schichtdicke	max. 5 mm
Trockenzeit	Griffest: 4-6 Stunden Überstreichbar: 24 Stunden
Viskosität	15000 mPa·s
pH-Wert	> 11

■ Im ausreagierten Zustand

Wasserdampfdurchlässigkeit $s_d < 0,03$ m (DIN 52615)	
Farbton	Weiß

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- [CL Fill Q4 Historic \(6564\)](#)
- [Color CL Historic \(6569\)](#)
- [Color CL Fill Historic \(6566\)](#)

Arbeitsvorbereitung

■ Anforderungen an den Untergrund

Tragfähig, trocken, sauber, staub- und rissfrei (ausgenommen Haarrisse).
Frei von bauschädlichen Salzen.
Saugfähig.


■ Vorbereitungen

Untergrund vornässen.
Vor Beginn der Arbeiten das Material mit geeignetem Mischwerkzeug homogenisieren.

Verdünnung

Material kann mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden.

Verarbeitung



■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +8 °C bis max. +25 °C

Produkt mit geeignetem Werkzeug als Kontaktschicht auftragen.

Mind. 2 Arbeitsgänge erforderlich.

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen mind. 12 Stunden.

Oberfläche mit geeignetem Werkzeug glätten.

Nachbearbeitung der Oberfläche nach Ansteifen.

Nach Erhärtung schleifbar.

Zur Verringerung der Kreidung beschichtete Flächen ggf. in mehreren Arbeitsgängen nachnässen (Carbonatisierungsbeschleunigung).



Verarbeitungshinweise

Das Saugverhalten des Untergrundes an einer ausreichend großen Probefläche prüfen.
Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass in einem Zug arbeiten.
Für zusammenhängende Flächen nur Material mit gleicher Chargennummer bearbeiten.
Endfarbton nach Trocknung und Erhärtung ist abhängig von Saugfähigkeit des Untergrundes, Umgebungsbedingungen, Verarbeitung und Nachbehandlung.
Rückwärtig durchfeuchtete Untergründe können Verfärbungen verursachen.
Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.
Zur Verringerung der Kreidung beschichtete Flächen in mehreren Arbeitsgängen nachnässen.

Hinweise

Stets Probefläche(n) anlegen!
Produktkenndaten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit ermittelt.
Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

Arbeitsgeräte / Reinigung




Mischwerkzeug, Kelle, Zahnkelle, Glättkelle, Schwammbrett, Filzbrett

Arbeitsgeräte und Verschmutzungen in frischem Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- > **Abdeckpapier (5019)**
- > **XXL coating knife (4437)**
- > **Glättkelle (4117)**
- > **Glättkelle duo (4118)**
- > **Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)**
- > **Glättkelle (4004)**
- > **Schwammbrett gelb (4936)**
- > **Reibebrett Latex (4548)**

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert
mind. 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.