



NHL Top Historic

Oberputz auf Basis NHL 5

Farbton	Verfügbarkeit
	Anz. je Palette 30
	Größe / Menge 25 kg
	Gebinde-Typ PE-Sack
	Gebinde-Schlüssel 25
	Art.-Nr.
grau	0490 ■

Verbrauch

Ca. 1,6 kg/m²/mm

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



Anwendungsbereiche

- Oberputz zur Instandsetzung, Renovierung und Sanierung von Altbaufassaden, historischen Bauwerken und Baudenkmalen



Eigenschaften

- Rezeptiert gemäß denkmalpflegerischer Zielvorgabe
- Zementfrei
- Spannungsarmer Erhärtungsverlauf
- Niedriger E-Modul
- Feuchte- und Klimaregulierend

Produktkenndaten

Schichtdicke	Max. 20 mm
Wasseranspruch	Ca. 16,5 % entspricht 4,1 l/25 kg
Biegezugfestigkeit (28 d)	0,9 N/mm ²
Brandverhalten	Klasse A1
Druckfestigkeit (28 d)	3,5 N/mm ²
Größtkorn	Ca. 1,2 mm

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- **NHL Levell Historic (0491)**



Arbeitsvorbereitung

■ Anforderungen an den Untergrund

Tragfähig, sauber und staubfrei.

■ Vorbereitungen

Untergrund mattfeucht vornässen.


Untergrund: Saugend mit niedriger Festigkeit

Produkt als Haftbrücke > 50 % deckend aufbringen.

Untergrund: Schwach saugend

Produkt als Kratzspachtelung (Kontaktschicht) aufbringen.

Zubereitung




■ Anmischung

Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben.

Mittels Mischwerkzeug ca. 2 Minuten intensiv und homogen anmischen, bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz.

Verarbeitung



■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C.

Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

■ Verarbeitungszeit (+20 °C)

Ca. 120 Minuten

Produkt mit geeignetem Werkzeug als Kontaktschicht auftragen.

Kurz anziehen lassen und Gesamtschichtdicke aufbringen.

Maximale Schichtdicke ca. 20 mm (rezepturspezifisch).

Oberfläche mit geeignetem Werkzeug glätten.

Nachbearbeitung mit Holz- oder Kunststoffbrett.

Verarbeitungshinweise

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.

FrISCHE Mörtelflächen mind. 4 Tage vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen schützen.

Haarrisse/Schwindrisse sind unbedenklich und nicht zu bemängeln, da sie die Eigenschaften nicht beeinträchtigen.

Hinweise

Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.

Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.

Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!

Produktkenndaten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt.



Arbeitsgeräte / Reinigung

Mischwerkzeug, Feinputzkelle, Glättkelle, Besen




Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Remmers Werkzeuge

- > **Collomix® Rührer KR (4292)**
- > **Mischgefäß (4030)**
- > **Messeimer (4241)**
- > **Glättkellen (4004)**
- > **Aufziehplatte (4436)**

Lagerung / Haltbarkeit

Trocken, in ungeöffneten Gebinden, 9 Monate.



Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.