



ZM MO

- Mischöl -

Zušľachtuje maltu, uľahčuje miešanie, prevzdušňuje póry a znižuje zmrašťovanie

Odtieň	Dostupnosť			
	Počet kusov na palete	84	60	24
	Balenie	5 kg	10 kg	30 kg
	Druh balenia	plastový kanister	plastový kanister	plechový kanister
	Kód obalu	05	10	30
	Číslo výrobku			
hnedá (braun)	0120	■	■	■

Spotreba

30 až 50 g na 25 kg spojiva, čo zodpovedá 0,5 - 0,8 kg/m³ malty alebo cca 1 kg na 200 litrov vody (= 1 sud)



Oblasti použitia

- Murárska malta
- Omietková malta
- Škárovacia malta



Vlastnosti výrobku

- Uľahčuje spracovanie
- Zvyšuje objem malty
- Znižuje náchylnosť k rozkvitaniu
- Znižuje potrebu vody



Informácie o výrobku

Obsah halogénov	< 0,05 %
Obsah pevných látok hm.-%	Cca 9 %
Hustota (20 °C)	Cca 1,02 g/cm ³
Konzistencia	Tekutina
Hodnota pH	Cca 11,5

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie


> [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Spracovanie

■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

Vmiešajte výrobok do zámesovej vody.



Upozornenie pri spracovaní

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom primerane ochráňte.

Na určenie presného množstva, ktoré sa má pridať, je potrebné pred aplikáciou vykonať skúšku vhodnosti podľa DIN EN 206-1 v spojení s DIN 1045-2.

Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

Upozornenie


Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

Pracovné náradie / čistenie

Náradie čistíť v čerstvom stave vodou.



Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.