



SL Fill Q4

Jemná stěrka

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 42
	Balení 20 kg
	Typ balení polyetylénový pytel
	Kód obalu 20
	Číslo výrobku
starobílá (altweiß) přirozená barva	0210 ■

Spotřeba Cca 2,2 kg/m² při tloušťce vrstvy 2 mm



Oblasti použití



- Interiéry
- Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
- Stupeň kvality povrchu Q2-Q4

Vlastnosti výrobku

- Lze vytáhnout do ztracena
- Dobrá broušitelnost
- Vysoká přídržnost
- Necitlivý na vlhkost

Údaje o výrobku

Tloušťka vrstvy	Možnost rozšíření až o 2 mm
Sypná hmotnost	Cca 1,1 kg/dm ³
Třída pevnosti v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Záměsová voda	Cca 7,0-8,0 l/20 kg
Kapilární absorpce vody w ₂₄	> 1 kg/m ²
Propustnost pro vodní páru	μ < 14
Velikost zrna	≤ 0,1 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- [iQ-Top \(0228\)](#)
- [Color SL \(0237\)](#)
- [Remmers Innendämm-Systeme](#)

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu
Podklad předvlhčit do matně vlhka.


Příprava směsi



- Míchání
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.



Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.

- Doba zpracování (+20 °C)
Cca 60 minut

Hmotu lze nanášet v libovolné tloušťce vrstvy
Upravit do hladka vhodným nářadím.
Po vytvrzení je možno provést broušení.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.
Chraňte před příliš rychlým vyschnutím.
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

Upozornění

Nepracujte na podkladech, které jsou zezadu nasáklé.
Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány zezadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.
Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).
Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Odchylky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Míchadlo, zednická lžice, hladítko, houbová stěrka, třecí deska
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

- Remmers nářadí
- Mischgefäß (4030)
 - Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
 - Nerezové hladítko (4004)
 - Glättkelle (4117)
 - Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.