



SL Fill Q4

Masilla fina

Color	Disponibilidad
	Cant. por palet 42
	UNIDADES DE ENVASADO 20 kg
	Tipo de envase [pe_sack]
	Clave de envase 20
	Artículo número
	0210 ■

Consumo / cantidad a aplicar Aprox. 2,2 kg/m² con un grosor de capa de 2 mm



Campos de aplicación



- Interiores
- Realización de superficies de revoque finas, cerradas y a punto de pintura
- Niveles de calidad de la superficie Q2-Q4

Propiedades

- Puede ampliarse sin arrancar ("a cero")
- Buena lijabilidad
- Elevada adherencia
- Insensible a la humedad


Posibles productos del sistema

- [Color SL \(0237\)](#)
- [Remmers Innendämm-Systeme](#)

Preparación del trabajo


- Requisitos que debe cumplir el soporte
Con capacidad portante suficiente, limpio y libre de polvo.
- Preparativos
Humectar el soporte hasta que esté húmedo mate.

Preparación



- Mezclado
Preparar agua en un recipiente limpio y adicionarle el mortero seco.
Mezclar de forma intensiva durante aprox. 3 minutos con una herramienta mezcladora, hasta obtener una mezcla homogénea, de consistencia adecuada para la aplicación.

Elaboración



- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.
Las temperaturas bajas alargan el periodo de aplicación y el tiempo de curado; las temperaturas elevadas los acortan.

Aplicar el producto en el espesor de recubrimiento deseado.
Alisar la superficie con una herramienta adecuada.
Lijable después del curado.

Indicaciones para la aplicación

No recuperar el mortero endurecido con agua, ni con mortero fresco.
Proteger del secado demasiado rápido.
Las grietas capilares y de contracción no implican riesgos, ya que no afectan a las propiedades.

Indicaciones

No trabajar sobre soportes que estén empapados por detrás.
El tono de color que resulta tras el secado y el curado depende de las condiciones ambientales y del método de aplicación. Una superficie alisada en fresco, por ejemplo, queda más clara que una superficie alisada tardíamente



o de una superficie cruda. Las diferentes granulometrías del mismo artículo pueden provocar ligeras diferencias en el tono de color. Los soportes humectados por detrás pueden provocar alteraciones del color.

Puede contener trazas de pirita (sulfuro de hierro).

¡No utilizar con soportes que contengan yeso!

El agua de amasado ha de tener calidad de agua potable.

Pobre en cromato según la directiva 2003/53/CE.

¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!

Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.

Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.

Utensilios de trabajo / limpieza




Herramienta de mezcla, llana, llana de alisar, tabla de esponjar, tabla de frotar
Limpiar los utensilios con agua estando el producto todavía fresco.

Herramientas Remmers

- Collomix® Rührer KR (4292)
- Glättkelle (4004)
- Glättkelle duo (4118)

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



Seco, en envases sin abrir, 12 meses

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.