



SL Fill Q4

Smulkusis glaistas

Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	42
	Pakuotė	20 kg
	Pakuotės rūšis	PE-maišas
	Pakuotės kodas	20
	Artikulo Nr.	
Sendinta balta (savitas atspalvis)/Altweiß	0210	■

Išėiga

Apie 2,2 kg/m², kai dengiama 2 mm storio sluoksniu



Panaudojimo sritys



- Vidaus patalpoms
- Smulkių, uždarytų ir dažomų tinkuotų paviršių paruošimas
- Q2-Q4 paviršiaus kokybės lygiai

Savybės

- Glaistymas be nuostolių
- Lengvas šlifavimas
- Stiprus sukibimas
- Nejautrus drėgmei

Produkto duomenys

Sluoksnio storis	Be nuostolių iki 2 mm
Tūrinis tankis	Apie 1,1 kg/dm ³
Atsparumo gniuždymui klasė	CS II (1,5–5,0 N/mm ²)
Vandens sąnaudos	Apie 7,0–8,0 l/20 kg
Vandens absorbcijos koeficientas W24	> 1 kg/m ²
Vandens garų laidumas	μ < 14
Didžiausias grūdėtumas	≤ 0,1 mm

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

- [iQ Top \(0228\)](#)
- [Color SL \(0237\)](#)
- [„Remmers“ vidaus izoliacinės sistemos](#)

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Tvirtas, švarus ir be dulkių.
- Paruošimas
Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.


Paruošimas



- Maišymas
Vandenį įpilti į švarią talpą ir suberti sausą skiedinį.
Maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 3 min. iki apdorojimui tinkamos konsistencijos.



Apdorojimas



- Apdoravimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.
Esant aukštesnei temperatūrai, apdoravimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.
- Apdoravimo laikas (+20 °C)
Apie 60 min.

Padengti pageidaujamo storio produkto sluoksnių.
Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.
Paviršiui sukietėjus jį galima šlifuoti.

Apdoravimo nurodymai

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.
Saugoti, kad neišdžiūtų per anksti.
Miniatiūriniai / itin smulkūs įtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

Nurodymai

Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia grūntinė drėgmė.
Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdoravimo metodo.
Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.
Sudėtyje gali būti piroto (geležies sulfido) pėdsakų.
Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!
Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.
Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.
Visada išbandyti produktą bandomajame plote!
Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Darbo įrankiai / valymas




Maišymo prietaisais, mentelė, išlyginamoji mentelė, glaistykklė su kempine, glaistykklė su gumine kempine
Įrankius plauti vandeniui, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

- Remmers įrankiai
- Mischgefäß (4030)
 - Collomix® Rührer KR (4292)
 - Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
 - Glättkelle (4004)
 - Glättkelle (4117)
 - Glättkelle duo (4118)

Sandėliavimas / galiojimas

12 mėn., laikant sausi, nepradarytoje pakuotėje.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.