



SL Fill Q4

Fijne pleister

Kleur	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	Grootte / hoeveelheid	20 kg
	Verpakkingstype	PE-zak
	Verpakkingscode	20
	art.nr.	
antiekwit (eigen kleur)	0210	■

Verbruik

Ca. 2,2 kg/m² bij 2 mm laagdikte



Toepassing



- Binnen
- Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf
- Oppervlakkwaliteitsniveaus Q2-Q4

Eigenschappen

- Zonder aanzetten (tot op 0) aan te brengen
- Goed schuurbaar
- Goede hechting
- Vochtongevoelig

Technische gegevens

Laagdikte	Zonder aanzetten tot max. 2 mm
Schudmaat	Ca. 1,1 kg/dm ³
Druksterkteklasse	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Waterdosering	Ca. 7,0-8,0 l/20 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24	> 1 kg/m ²
Dampdoorlaatbaarheid	μ < 14
Maximale korrelgrootte	≤ 0,1 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Mogelijke systeemproducten

- > [iQ Top \(0228\)](#)
- > [Color SL \(0237\)](#)
- > [Remmers binnengevelisolatie](#)

Werkvoorbereiding


- **Ondergrond vereisten**
Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.
- **Vorbereidingen**
Ondergrond mat vochtig voornatten.

Vorbereiding

■ Vermengen


Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.





Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

■ Verwerkingstijd (+20 °C)

Ca. 60 minuten

Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.
Met aangepast gereedschap glad afwerken.
Na uitharding schuurbaar.

Applicatie

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.
Beschermen tegen een te snelle uitdroging.
Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Opmerking

Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.
De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode.
Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit.
Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.
Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!
Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG
Steeds een proefvlak zetten!
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging



Menggereedschap, troffel, vlakspaan, sponsbord, schuurbord
Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- [Mengvat \(4030\)](#)
- [Collomix® mengstaaf KR \(4292\)](#)
- [Gips en egalisatiemiddel XXL Coating knife \(4437\)](#)
- [Vlakspaan \(4004\)](#)
- [Vlakspaan \(4117\)](#)
- [Gladspaan duo \(4118\)](#)

Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.