



# SL Fill Q4

Fijne pleister

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>20 kg</b>
	verpakking	PE-zak
	verpakkingscode	20
	<b>art.nr.</b>	
antiekwit (eigen kleur)	0210	■

## Verbruik

Ca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> bij 2 mm laagdikte



## Toepassing



- Binnen
- Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf
- Voldoet aan de kwaliteitsniveau Q2 - Q4

## Eigenschappen

- Zonder aanzetten (tot op 0) aan te brengen
- Goed te schuren
- Hoog hechtvermogen
- Vochtongevoelig

## Technische gegevens

Laagdikte	Zonder aanzetten tot max. 2 mm
Schudmaat	Ca. 1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Druksterkte klasse	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Waterdosering	Ca. 7,0-8,0 l/20 kg
Wateropnamecoëfficiënt w24	> 1 kg/m <sup>2</sup>
Dampdoorlatendheid	μ < 14
Maximale korrelgrootte	≤ 0,1 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


## Mogelijke systeemproducten

- > [iQ Top \(0228\)](#)
- > [Color SL \(0237\)](#)
- > [Remmers binnengevelisolatie](#)


## Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.
- **Vorbereiding**  
De ondergrond mat vochtig voornatten.

## Vorbereiding



- **Vermengen**  
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.  
Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

**Verwerking****Verwerkingsrichtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

**Verwerkingstijd (+20°C)**

Ca. 60 minuten

Het materiaal in de gewenste laagdikte aanbrengen en direct glad afwerken.

Met geschikt gereedschap glad natrekken.

Kan na verharding geschuurd worden.

**Verwerkingstip**

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel. Tegen snelle droging beschermen.

Haarscheurtjes / kripscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

**Opmerking**

Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.

De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode.

Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit.

Verskillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

Altijd een proefvlak opzetten!

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

**Gereedschap / reiniging**

Menggereedschap, troffel, vlakspaan, sponsbord, schuurbord


Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

**Remmers gereedschap**

- > **Mengvat (4030)**
- > **Collomix® mengspiraal KR (4292)**
- > **Gips en egalisatiemiddel XXL Coating knife (4437)**
- > **Vlakspaan (4004)**
- > **Glättkelle (4117)**
- > **Gladde spaan duo (4118)**

**Opslag / houdbaarheid**

Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Afval**

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.