



## SL Fill Q4

Jemná stierka

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 42
	<b>Balenie</b> 20 kg
	Druh balenia PE-vreće
	Kód obalu 20
	<b>Číslo výrobku</b>
starobiela (altweiß) prirodzená farba	0210 ■

Spotreba Cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> pri hrúbke vrstvy 2 mm



### Oblasti použitia



- Interiéry
- Zhotovenie jemných súvislých plôch pod náter
- Stupeň kvality povrchu Q2-Q4

### Vlastnosti výrobku

- Dá sa vytiahnúť do stratena.
- Dobrá brúsiteľnosť
- Vysoká prídržnosť
- Necitlivý na vlhkosť

### Informácie o výrobku

Hrúbka vrstvy	Možnosť rozšírenia až o 2 mm
Sypná hmotnosť	Cca 1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Trieda pevnosti v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Zámesová voda	Cca 7,0-8,0 l/20 kg
Kapilárna absorpcia vody w24	> 1 kg/m <sup>2</sup>
Paropriepustnosť	μ < 14
Veľkosť zrna	≤ 0,1 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.


### Systémové produkty

- [iQ-Top \(0228\)](#)
- [Color SL \(0237\)](#)
- [Remmers Innendämm-Systeme](#)

### Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu  
Podklad predvlhčiť do matne vlhka.


### Príprava zmesi



- Miešanie  
Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.  
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.



#### Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní  
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min.  $+5^{\circ}\text{C}$  až do max.  $+30^{\circ}\text{C}$ .  
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú dobu spracovania a tuhnutia.

- Čas spracovania ( $+20^{\circ}\text{C}$ )  
Cca 60 minút

Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke  
Naťahujte do hladka vhodným náradím.  
Po vytvrdnutí je možné zbrúsenie.

#### Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.  
Chrňte pred príliš rýchlym vyschnutím.  
Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

#### Upozornenie

Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.  
Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.  
Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)  
Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!  
Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.  
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.  
Vždy vytvorte testovacie plochy!  
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.  
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

#### Pracovné náradie, čistenie



Miešadlo, stierka, hladidlo, hubková stierka, trecia doska  
Náradie čistíte v čerstvom stave vodou.

#### Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné získať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.