



ZM HF [basic]

Additivo per malta a base di una dispersione polimerica acquosa

Disponibilità
Confezioni per pallet
Confezioni
Codice confezione
Cod. art.

Consumo



Per ponti di aderenza, boiacche: Ca. 0,1 - 0,2 kg/m²
Per malte di adesione: Ca. 1,0 kg su 1 - 2 m² a seconda dello spessore
Determinare il consumo esatto su una superficie campione sufficientemente estesa.

Campi di applicazione



- Produzione di boiacche di adesione, malte di adesione, malte per ritocchi e riparazioni
- Trattamento di massetti, intonaci e strati di riparazione
- Primer per massetti in calcestruzzo, cemento e anidrite

Caratteristiche



- Miglioramento dell'adesione del composito
- Aumento della resistenza alla compressione
- Aumento della resistenza alla trazione a flessione
- Resistente alla saponificazione

Dati tecnici

[pk_an_haftscherfestigkeit_haftfest]	Fino a 4 N/mm ²
Densità (20 °C)	Circa 1,08 g/cm ³
[pk_an_polymergehalt_]	Circa 30 %
Valore pH	Circa 9,0

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.


Possibili prodotti del sistema

- [Remmers Restauriermörtel](#)
- [Remmers Fugenmörtel](#)
- [Remmers Dichtungsschlämmen](#)
- [Intonaci minerali Remmers](#)

Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**
Il sottofondo deve essere pulito, solido e libero da oli, grassi e sostanze disarmanti.
Il sottofondo può essere leggermente umido (superficie opaca) ma non deve presentare veli d'acqua in superficie

Applicazione



- **Condizioni per l'impiego**
Le basse temperature allungano il tempo di indurimento, le alte temperature lo accorciano.

Rivestimento in malta

Diluire il materiale con acqua e mescolare bene (osservare il rapporto di miscelazione).
Utilizzare la miscela come acqua di impasto per la malta.

Primer di adesione

Diluire il materiale con acqua e mescolare bene (osservare il rapporto di miscelazione).
Applicare la miscela in modo uniforme sulla superficie preparata.
Per superfici molto assorbenti ripetere l'operazione entro 24 ore se necessario.



Note per l'impiego

Diluire sempre il materiale con acqua.
Evitare accumuli di prodotto in eccesso sulla superficie.
Utilizzare adeguate misure di protezione per le aree in cui non si desidera effettuare il trattamento.

Esempi di applicazione

Applicazione	Dimensione delle particelle	Spessore dello strato	Miscela Acqua di miscelazione Adesivo: acqua
Feinmörtel	≤ 0,5 mm	fino a 2 mm	1 : 1
Haftschlämme	≤ 1 mm	fino a 3 mm	1 : 1
Haftmörtel	≤ 2 mm	fino a circa 5 mm	1 : 2
Spritzbewurf	≤ 4 mm	fino a circa 6 mm	1 : 3
Betonersatz	≤ 4 mm	circa 8 - 15 mm	1 : 3
Verbundestrich	≤ 4 mm	fino a 40 mm	1 : 4
Feinbeton	≤ 8 mm	fino a 50 mm	1 : 5
Grundierung für Betone, Zement und Anhydritestriche			1 : 3
Haftverbesserung von Dichtschlämmen			1 : 3

Note


Realizzare sempre una o più superfici di prova.
Applicazioni diverse da quelle indicate devono essere concordate preventivamente con l'assistenza tecnica di Remmers.
Per la progettazione e la realizzazione fare riferimento ai certificati di prova disponibili.

Attrezzatura / Pulizia



Immediatamente dopo l'utilizzo, lavare le attrezzature ed eventuali macchie di prodotto fresco con diluente V 101.

Immagazzinamento / Conservabilità



Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.

Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.