



ZM HF [basic]

- Sukibimo stipriklis -

Skiedinio stipriklis vandeninės polimerų dispersijos pagrindu

Variantai			
Kiekis ant paletės	360	126	50
Pakuotė	1 kg	5 kg	10 kg
Pakuotės rūšis	Skardinis bakelis	Skardinis bakelis	Skardinis bakelis
Pakuotės kodas	01	05	10
Artikulo Nr.			
0220	■	■	■

Išėiga



Jungiamiesiems sluoksniams, suspensijoms: apie 0,1–0,2 kg/m²
Jungiamajam skiediniui: apie 1,0 kg/1–2 m² plotui, priklausomai nuo sluoksnio storio
Tikslius medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Jungiamųjų sluoksnių (suspensijų ir skiedinių), restauravimo ir remonto skiedinių gamybai
- Išlyginamųjų sluoksnių, tinko ir restauracinės dangos stiprinimui
- Betono, cemento ir anhidrido dangų gruntavimui

Savybės



- Sukibimo pagerinimas
- Atsparumo gniuždymui didinimas
- Lenkimo stiprumo pagerinimas
- Atsparus muilininimui

Produkto duomenys

Šlytis	Iki 4 N/mm ²
Tankis (20 °C)	Apie 1,08 g/cm ³
Polimerų kiekis	Apie 30 %
pH-vertė	Apie 9,0

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai


- „Remmers“ restauravimo skiedinys
- „Remmers“ siūlių skiedinys
- „Remmers“ sandarinimo suspensijos
- „Remmers“ mineralinis tinkas

Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, be alyvos, riebalų bei atsilupusių dalelių likučių.
Pagrindas gali būti šiek tiek drėgnas, bet ne šlapias.



Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Esant aukštesnei temperatūrai, kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

Skiedinio stipriklis

Produktą praskiesti vandeniu ir gerai išmaišyti (laikytis maišymo santykio nurodymų). Mišinys naudojamas skiediniui sumaišyti.

Sukibimą gerinantis gruntas

Produktą praskiesti vandeniu ir gerai išmaišyti (laikytis maišymo santykio nurodymų). Mišinį tolygiai paskleisti ant paruošto pagrindo. Prireikus, ant labai sugeriančių paviršių procesą galima pakartoti po 24 val.

Apdorojimo nurodymai

Medžiagą visuomet praskiesti vandeniu. Saugoti, kad ant paviršiaus nesudarytų medžiagos perteklius. Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Panaudojimo pavyzdžiai

Panaudojimas	Grūdėtumas	Sluoksnio storis	Sukibimo stipriklis mišinio paruošimui naudojamas skystis: vanduo
Smulkusis skiedinys	≤ 0,5 mm	iki 2 mm	1 : 1
Sukibimo stipriklis – suspensija	≤ 1 mm	iki 3 mm	1 : 1
Sukibimo stipriklis – skiedinys	≤ 2 mm	iki ~ 5 mm	1 : 2
Purškiamą dangą	≤ 4 mm	iki ~ 6 mm	1 : 3
Betono pakaitalas	≤ 4 mm	apie 8 - 15 mm	1 : 3
Jungiamasis sluoksnis	≤ 4 mm	iki 40 mm	1 : 4
Smulkusis betonas	≤ 8 mm	iki 50 mm	1 : 5
Betono, cemento ir anhidrido dangų gruntas			1 : 3
Sandarinio suspensijų sukibimo stipriklis			1 : 3

Nurodymai

Visada išbandyti produktą bandomajame plote! Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai. Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.


Darbo įrankiai / valymas



Dažymo šepetys, šluota, glaistykklė arba mentelė. Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

Sandėliavimas / galiojimas

Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.



Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Biocidinių produktų reglamentas

Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinų organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.