



## ZM HF [basic]

### - Haftfest -

Javas piedeva uz ūdeņainas polimēru dispersijas bāzes

Pieejamība			
Skaits paletē	360	126	50
VPE	1 kg	5 kg	10 kg
Iepakojuma veids	Kanna W	Kanna W	Kanna W
Iepakojuma kods	01	05	10
Preces Nr.			
0220	■	■	■

#### Patēriņš



Saķeres tiltiem, suspensijām: apm. 0,1 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>

Saķeres javai: apm. 1,0 kg uz 1 - 2 m<sup>2</sup> atkarībā no slāņa biezuma

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.

#### Izmantošanas jomas



- Saķeres suspensiju, saķeres javu, labošanas un remonta javu pagatavošanai
- Klonu, apmetumu un izlīdzinošo slāņu uzlabošanai
- Grunts betonam, cementam un anhidrīta klonam

#### Īpašības



- Kompozītu saķeres uzlabošana
- Spiedes stiprības uzlabošana
- Lieces un vilces stiprības uzlabošana
- Izturīgs pret pārziepošanu

#### Izstrādājuma dati

Bīdes saķeres stiprība	Līdz 4 N/mm <sup>2</sup>
Blīvums (20 °C)	Apm. 1,08 g/cm <sup>3</sup>
Polimēru saturs	Apm. 30 %
pH-vērtība	Apm. 9,0

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

#### Iespējamie sistēmas produkti

- [\[restauriermoertel\\_0220\]](#)
- [\[fugenmoertel\\_0220\]](#)
- [\[mineralische\\_dichtungsschlaemmen\\_0220\]](#)
- [\[mineralische\\_putze\\_0220\]](#)




## Sagatavošanās darbam

### ■ Prasības attiecībā uz pamatni

Pamatnei jābūt tīrai, stingrai un bez eļļas, taukiem un veidņu noņemšanas līdzekļiem. Pamatnes var būt mitras, bet tām nevar būt pārklāta šķidra plēve.

## Apstrāde



### ■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C. Zemas temperatūras pagarina, augstas saīsina sacietēšanas laiku.

### Javas piedeva

Atšķaidiet materiālu ar ūdeni un labi samaisiet (Ievērojiet maisīšanas attiecības). Izmantojiet maisījumu kā iejaukšanas ūdeni javai.

### Adhēzijas gruntējums

Atšķaidiet materiālu ar ūdeni un labi samaisiet (Ievērojiet maisīšanas attiecības). Vienmērīgi uzklājiet maisījumu uz sagatavotās pamatnes. Stipri uzsūcošām pamatnēm atkārtojiet procesu 24 stundu laikā.

## Norādījumi par apstrādi

Materiāls principā jāšķaidā ar ūdeni.

Izvairieties no liekā materiāla uz virsmas.

Blakus esošās sastāvdaļas un vielas, kas nedrīkst nonākt saskarē ar produktu, jāaizsargā ar atbilstošiem pasākumiem.

## Lietošanas piemēri

Pielietojums	Grauda izm.	Slāņa biezums	Maisījums Iejaukamais ūdens Haftfest : ūdens
Smalka java	≤ 0,5 mm	bis 2 mm	1 : 1
Saķeres suspensija	≤ 1 mm	bis 3 mm	1 : 1
Saķeres java	≤ 2 mm	bis ca. 5 mm	1 : 2
Apmešanai smidzinot	≤ 4 mm	bis ca. 6 mm	1 : 3
Betona aizstājējs	≤ 4 mm	ca. 8 - 15 mm	1 : 3
Kompozīta klons	≤ 4 mm	bis 40 mm	1 : 4
Smalkais betons	≤ 8 mm	bis 50 mm	1 : 5
Grunts betonam, cementam un anhidrīta klonam			1 : 3
Hidroizolācijas suspensijas saķeres uzlabošanai			1 : 3

## Norādījumi

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

## Darba instrumenti/tīrīšana




Krāsotāju ota, slotā, špaktele vai ķelle

Tulīt tīriet instrumentus un iespējamus netīrumus svaigā stāvoklī ar šķīdinātāju V 101.



### Glabāšana/ glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24 mēneši.



### Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

### Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.