



iQ Fix

Lepicí malta pro desky iQ-Therm



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	36
	Balení	25 kg
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	Číslo výrobku	
šedý (grau)	0225	■

Spotřeba

Cca 1,4 kg / m² / mm na tloušťku vrstvy , přibližně 7 kg / m² včetně vyrovnávací hmoty
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití



- Pro lepení vnitřních tepelně izolačních desek Remmers (iQ-Therm)
- Minerální podklady (včetně sírany obsahujících resp. sádrových podkladů), zdicí materiály určené k zaomítání

Vlastnosti výrobku

- Hydraulicky tuhnoucí
- Neobsahuje minerální vlákna
- Dlouhá otevřená doba
- Vysoká odolnost proti skluzu lepených desek a přídržnost
- Paropropustný
- Vysoká kapilární vodivost



Údaje o výrobku

Sypná hmotnost	Cca 1,5 kg/dm ³
W ₈₀	0,0725 m ³ /m ³
W _{sat}	0,5044 m ³ /m ³
Tepelná vodivost λ	0,497 W/(m·K)
Záměšová voda	Cca 6,5-7,5 l / 25 kg
Hodnota AW	0,3074 kg/(m ² h ^{0,5})
Difuze vodní páry	μ 18,7
Velikost zrna	0,5 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1_gültig bis 01.02.2020


Systémové produkty

➤ SP Levell (0401)
➤ Remmers iQ-Therm-System
➤ Remmers iQ-Mineral-System

Přípravné práce


- Požadavky na podklad
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu
Podklad předvlhčit do matně vlhka.
Silně nasáklé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F
Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

Příprava směsi



- Míchání
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

Zpracování



- Podmínky při zpracování
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- Doba zpracování (+20 °C)
Cca 60 min.

V případě potřeby vyrovnat materiálem nerovnosti podkladu < 8 mm.
Před aplikací provést z materiálu škrábanou (tmelící) stěrku.
Naneste materiál svisle na podklad pomocí zoubkovaného hladítka .
Zatlačte na desku/panel odspodu.
Je nutno dosáhnout celoplošného přilepení.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.



Upozornění

Vhodné také pro podklady obsahující sírany.
Záměšová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého).
Odchyly od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.
Výrobní závod: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Dübén

Nářadí / čištění




Míchadlo, hladítko, zednická lžíce, zubová stěrka

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- Mischgefäß (4030)
- Glättkelle (4117)

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.