



iQ Top

Klímaszabályzó vakolat



Típus/megnevezés	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 35
	Kiszérelés 20 kg
	Göngyöleg típusa papírszák
	Göngyölegkód 20
	Terméksz.
törtfehér	0228 ■

Anyagszükséglet

Kb. 6 kg /m²/1 cm rétegvastagság

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Rögzítő - és felső vakolatként iQ-Therm 2.0 rendszerben
- Külső falazatok energetikus javítására



Tulajdonságok

- Klímát szabályzó
- Páraáteresztő
- Rendkívül kapilláráktív
- Nagy nedvességtároló képesség
- Egyrétegű felhordás 10 mm-ig
- Kétrétegű felhordás 15 mm-ig

Termékkarakterizációk

Vízigény	6,5–7,5 l/20 kg
Rétegvastagság	egy rétegben 10 mm-ig két rétegben 15 mm-ig
Rázósúly	kb. 0,7 kg/dm ³
Nyomószilárdság osztály	CS II (1,5–5,0 N/mm ²)
W ₈₀	6,04 kg/m ³
W _{sat}	726,46 kg/m ³
Hővezetőképesség λ	0,147 W/(m*K)
[pk_anl_spezifische_waermekapazitaet]	1,1726 kJ/(kg*K)
aw-érték	6,42 kg/(m ² *h ^{0,5})
Vízgőz-diffúzióval szembeni ellenállási tényező μ	kb. 12
Tűzzel szembeni viselkedési osztály	A1

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **iQ-Therm 2.0 30 / 50 / 80 / 120 (0160)**
- **SL Fill Q4 (0210)**
- **Tex 6,5/100 (0236)**
- **Color SL (0237)**
- **Color CL Historic (6569)**



Előkészítés


■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Hordképes, tiszta és pormentes.

■ Előkészítés

A nedvszívó ásványi alapfelületeket elő kell nedvesíteni.

Előkészítés



■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.


Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.

Szükség esetén kevés víz hozzáadható.

Érlelési idő kb. 10 perc.

Utókeverés és szükség esetén további kevés víz hozzáadása.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

■ Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

kb. 30 perc

■ Kontaktréteg

A terméket megfelelő szerszámmal kontaktréteggé felhordani.

■ Erősítő réteg

A vakolatot egy fogazott glettvasal 5-6 mm-es rétegvastagságban fel kell húzni.

Az erősítőszövetet a vakolat felső rétegébe kell beágyazni, a szövetet min. 10 cm-es átlapolással kell fektetni.

■ Felület kialakítása

A második réteget friss a frissben kell felhordani.

Megfelelő szerszámmal simára húzni.

A felületet kikeményedés után át kell dolgozni.

A már felvitt réteget a megfelelő száradás után rácsos vakolatgallyal kell a következő réteghez előkészíteni.

Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

A finom hajszál-/zsugorodási repedések nem okoznak problémát és nem kifogásolhatók, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait.

Az épületnyílások sarkainál további átlós megerősítést kell beépíteni.

Tudnivalók

Hátoldalról nedvesedő alapfelületre nem használható.

A száradás és megkötés után kialakuló szín függ a környezeti feltételektől és a feldolgozási technikától. A frissen simított felület ebből következően világosabbnak tűnhet, mint a később simított vagy felérdesített felület. A különböző szemcsefinomságú, de azonos terméknél szintén adódhat enyhe színeltérés. Hátoldalról nedvesedett alapfelületek is színeltérést okozhatnak.

Nyomokban pirítet (vasszulfidot) tartalmazhat.

Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!

Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.

Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Gyártóüzem: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Düben

Munkaeszközök és tisztításuk



Keverőszerszám, kőműveskanál, simító, fogazott simító, lehúzólap, vakolatsimító, szivacsos simító

A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

■ Remmers szerszámok


- **Mischgefäß (4030)**
- **Remmers Quirlex (4282)**
- **Abdeckpapier (5019)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Glättkelle duo (4118)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle (4004)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)**
- **Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)**



- Schwambrett gelb (4936)
- Schwambrett rot (4935)

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan kiszerelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

CE-jelölés**CE Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

1&2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

CE 09 / UKCA 21

GBI-P 44-6

EN 998-1: 2017-02

0228

Megfelelőségi vizsgálat szerinti habarcs, a szilárd habarcs száraz térfogatsűrűsége $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Tűzzel szembeni viselkedési osztály:	A1
Tapadó-húzószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (B töréskép)
Vízfelvétel:	W0
Páraáteresztő képesség (μ):	≤ 12
Hővezető képesség ($\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat.}}$):	$\leq 0,11 \text{ W/(m}^* \text{K)}$
P = 50%:	(EN 1745 táblázat szerinti érték)
Tartósság (fagyállóság):	tartós, a műszaki adatlapban rögzített felhasználás szerint
Veszélyes anyagok:	NPD

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.