



iQ Top

Temperatūrą reguliuojantis tinkas



Atspalvis	Variantai
	Kiekis ant paletės 35
	Pakuotė 20 kg
	Pakuotės rūšis Popierinis maišas
	Pakuotės kodas 20
	Artikulo Nr.
Sendintas baltas/Altweiß	0228 ■

Išėiga



Apie 6 kg/m² sluoksnio storio centimetrui

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

Panaudojimo sritys



- Sutvirtinimui ir viršutiniam sluoksniui skirtas tinkas, naudojamas sistemoje „iQ-Therm 2.0“
- Lauko sienų energinė renovacija

Savybės

- Reguliuojantis temperatūrą
- Pralaidus vandens garams
- Didelis kapiliarinis aktyvumas
- Aukštas drėgmės kaupimo lygis
- Vieno dengiamo sluoksnio storis iki 10 mm
- Dviejų dengiamų sluoksnių storis iki 15 mm

Produkto duomenys

Sluoksnio storis	Vienas sluoksnis iki 10 mm Du sluoksniai iki 15 mm
Tūrinis tankis	Apie 0,8 kg/dm ³
Atsparumo gniuždymui klasė	CS II (1,5–5,0 N/mm ²)
W _{g0}	0,0146 m ³ /m ³
W _{sat}	0,76 m ³ /m ³
Šilumos laidumas λ	0,111 W/(m·K)
Vandens sąnaudos	Apie 6,5–7,5 l/20 kg
Aw-vertė / vandens sugėrimo koeficientas	0,834 kg/(m ² h ^{0.5})
Vandens garų difuzijos varža	μ 12
Atsparumas ugniai	A1 klasė

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Galimi sistemos produktai


- iQ-Therm 2.0 30 / 50 / 80 / 120 (0160)
- SL Fill Q4 (0210)
- Tex 6,5/100 (0236)
- Color SL (0237)
- Color CL Historic (6569)



Pasiruošimas darbui


- Reikalavimai pagrindui
Tvirtas, švarus ir be dulkių.
- Paruošimas
Mineralinius, sugeriančius pagrindus iš anksto sudrėkinti.

Paruošimas



- Maišymas
Vandenį įpilti į švirią talpą ir suberti sausą skiedinį.
Maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 3 min. iki apdorojimui tinkamos konsistencijos.
Prireikus įpilti šiek tiek vandens.
Brandinimo laikas: maždaug 10 min.
Dar kartą išmaišyti ir prireikus įpilti šiek tiek vandens.

Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.
Esant aukštesnei temperatūrai, apdorojimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.
- Apdorojimo laikas (+20 °C)
Apie 30 min.

Kontaktinis sluoksnis

Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

Sutvirtinamasis sluoksnis

Dantyją mentele tepti maždaug 5–6 mm storio medžiagos sluoksnį.
Sutvirtinamąjį audinį dėti viršutiniame tinko trečdalyje, audinio juostos turi persidengti mažiausiai 10 cm.

Paviršiaus formavimas

Antrąjį sluoksnį dengti ant dar neišdžiūvusio paviršiaus.
Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.
Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.
Pakankamai išdžiūvęs paviršius paruošiamas kitiems dangos sluoksniams grotelinu grandikliu.

Apdorojimo nurodymai

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.
Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.
Mikrotrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.
Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomus įstrižus sutvirtinimo sluoksnius.

Nurodymai

Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia grūntinė drėgmė.
Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo.
Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.
Sudėtyje gali būti piroto (geležies sulfito) pėdsakų.
Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!
Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.
Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.
Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.
Gamybos įmonė: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Diubenas, Vokietija

Darbo įrankiai / valymas



Maišytuvas, mentelė, išlyginamoji mentelė, dantytoji mentelė, išlyginamoji glaistyklė, ilga glaistyklė, glaistyklė su kempine
Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

Remmers įrankiai


- Mischgefäß (4030)
- Remmers Quirlex (4282)
- Abdeckpapier (5019)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Glättkelle duo (4118)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle (4004)
- Aufziehplatte (4436)
- Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)
- Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)
- Schwambrett gelb (4936)



► Schwambrett rot (4935)

Sandėliavimas/ galiojimas

12 mėn., laikant sausiai, nepradarytoje pakuotėje.



Saugumas/ reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

Ekspluatacinių savybių deklaracija

► Ekspluatacinių savybių deklaracija (LT)

Atitikties deklaracija



CE Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen, Vokietija

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU, Jungtinė Karalystė

CE 09 / UKCA 21

GBI-P 44-5

EN 998-1: 2017-02

0228

Skiedinys, atlikus tinkamumo bandymą, kai sukietėjusio skiedinio sausos masės piltnis tankis yra $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$

Atsparumas ugniai:

A1 klasė

Tempiamasis stipris:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lūžio modelis B)

Vandens sugertis:

W0

Pralaidumas vandens garams:

$\mu \leq 12$

Šilumos laidumas ($\lambda_{10, dry}$):

$\leq 0,11 \text{ W/(mK)}$, kai P = 50%

Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui):

Atsprarus, kai naudojamas pagal techninės atmintinės sąlygas

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.