



iQ Top SLS

Wapenings- en oppervlaktespleister



Kleur	Leverbaar	
	Aantal per pallet	35
	Grootte / hoeveelheid	20 kg
	Verpakkingstype	papieren zak
	Verpakkingscode	20
	art.nr.	
antiekwit	0230	■

Verbruik Ca. 0,9 kg/m²/mm laagdikte



Toepassing ■ Wapenings- en dunlaagpleister in het iQ-Therm-systeem



Eigenschappen ■ Schimmelwerend
■ Dampdoorlaatbaar
■ Hoog capillair actief
■ Totale laagdikte ca. 5 mm

Technische gegevens

Laagdikte	2 - 5 mm
Schudmaat	ca. 0,8 kg/dm ³
Druksterkteklasse	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
W ₈₀	0,0317 m ³ /m ³
W _{sat}	0,5211 m ³ /m ³
Warmtegeleiding λ	0,479 W/(m·K)
Waterdosering	ca. 7,0 - 7,5 l / 20 kg
AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt	13,32 kg/(m ² h ^{0,5})
Dampdiffusieweerstand	μ 14
Brandklasse	A1

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten > AbP P-3792/400/11-MPA BS_Brandverhalten DIN 4102-B1

Mogelijke systeemproducten > Color SL (0237)
> Tex 4/100 (3880)
> iQ-Therm 30 (0241)
> iQ-Therm 50 (0242)
> iQ-Therm 80 (0243)


Werkvoorbereiding ■ Ondergrond vereisten



Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.


- Voorbereidingen
Ondergrond mat vochtig voornatten.

Voorbereiding



- Vermengen
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.
Rijptijd ca. 10 minuten
Indien nodig, wat water toevoegen.

Verwerking



- Richtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.
- Verwerkingstijd (+20 °C)
ca. 30 - 45 minuten

Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.
Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.
In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.
Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.
Met aangepast gereedschap glad afwerken.
Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

Applicatie

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.
Afhankelijk van de omgevingscondities, bij verwarmde binnenruimtes of tocht, met folie of iets dergelijks tegen te snelle droging beschermen.
Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.
Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

Opmerking

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn
Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!
Chromaatarm conform RL 2003/53/EG
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Fabriek: Remmers Baustofftechnik Produktions GmbH, Bad Dübén

Gereedschap / reiniging




Mengapparaat, spaan, troffel, filzbord, sponsbord, getande spaan, aluminium rei

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- Mengvat (4030)
- Remmers Quirlex (4282)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Vlakspaan (4004)
- Vlakspaan (4117)
- Gladspaan duo (4118)
- Schwambrett gelb (4936)

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.