



## iQ-Top SLS

Wapenings- en oppervlaktespachtel



Leverbaar	
Aantal per pallet	35
VPE	20 kg
Verpakkingstype	papieren zak
Verpakkingscode	20
art.nr.	
0230	■

**Verbruik** ca. 0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm laagdikte



**Toepassing** ■ Wapenings- en dunlaagpleister in het iQ-Therm-systeem



**Eigenschappen**

- Schimmelwerend
- Dampdoorlaatbaar
- Hoog capillair actief
- Gezamenlijke laagdikte ca. 5 mm

### Technische gegevens

Schudmaat	Ca. 0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Druksterkteklasse	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
W <sub>80</sub>	0,0317 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
W <sub>verzadigd</sub>	0,5211 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
Warmtegeleidingsvermogen λ	0,479 W/(m•K)
Waterdosering	7,0 - 7,5 l / 20 kg
WA-waarde	13,32 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Waterdampdiffusieweerstand	μ 14
Brandklasse	Klasse A1

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

#### Certificaten

➤ [AbP P-3792/400/11-MPA BS\\_Brandverhalten DIN 4102-B1\\_gültig bis 01.02.2020](#)


#### Mogelijke systeemproducten

➤ [iQ-Therm 30 \(0241\)](#)  
➤ [iQ-Paint \(0237\)](#)  
➤ [iQ-Fill Q4 \(0233\)](#)  
➤ [Tex 5/100 \(3880\)](#)

#### Werkvoorbereiding


- **Ondergrond vereisten**  
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- **Vorbereidingen**  
Ondergrond mat vochtig voornatten.

#### Vorbereiding



- **Vermengen**  
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen. Door behulp van een mixer, circa 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbaar consistentie is bereikt.  
Rijptijd ca. 10 minuten  
Indien nodig, wat water toevoegen.

#### Verwerking



- **Richtlijnen**  
Niet bij lucht-, ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5°C en boven +30°C verwerken. Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.  
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.
- **Verwerkingstijd (+20 °C)**  
ca. 30 - 45 Minuten  
  
Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.  
Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.  
In het bovenste derde deel van de stuclaag wapeningsweefsel inbedden, de banen van het wapeningsweefsel min. 10 cm laten overlappen.  
Twee lagen vers-in-vers aanbrengen.  
Met aangepast gereedschap glad afwerken.

---

Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

---

#### Applicatie

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie. Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.

Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

---

#### Opmerking

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

---

#### Gereedschap / reiniging

Geschikte mixers, troffel, spaan, filzbord.




Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

##### Remmers gereedschap

- > [Maatemmer \(4241\)](#)
  - > [Mengvat \(4030\)](#)
  - > [Rabotschaaf \(4231\)](#)
  - > [XXL coating knife \(4437\)](#)
  - > [GLORIA® 405 / 410 T Profiline \(4667\)](#)
  - > [GLORIA® Pro 100 \(4668\)](#)
  - > [GLORIA® CleanMaster PERFORMANCE PF50 \(4666\)](#)
  - > [GLORIA® CleanMaster EXTREME EX100 \(4665\)](#)
  - > [Frees voor Montagecilinder \(4255\)](#)
  - > [Montagecilinder \(4257\)](#)
  - > [Spaan \(4004\)](#)
  - > [Afgladspaan \(4117\)](#)
  - > [Gladspaan duo \(4118\)](#)
- 

#### Opslag / houdbaarheid

Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden



#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

#### Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

---

---

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.