



Tex 6,5/100

- iQ-Text 6,5/100 -

Sutvirtinimui skirtas audinys iš E klasės stiklo



Variantai	
Kiekis ant paletės	34
Pakuotė	50 m
Pakuotės rūšis	Volelis
Pakuotės kodas	01
Artikulo Nr.	
0236	■

Išėiga 1,1 m²/m²



Panaudojimo sritys



- Pagrindo judėjimo fiksavimas
- Vidaus izoliacinė sistema „iQ-Therm“
- Sanavimui skirtos tinko sistemos

Savybės

- Ilgalaikis elastingumas
- Atsparu puviniiui
- Atsparu šarmams
- Neslankioja (stabilus)
- Atsparus tempimui
- Sudėtyje nėra minkštiklių

Produkto duomenys

Kilpų dydis	6,5 x 6,5 mm
Paviršiaus svoris	105 g/m ²
Grandinės atsparumas trūkiui	1400 N
Elemento atsparumas trūkiui	1400 N

Paiteiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Sertifikatai

- [AbP P-3792/400/11-MPA BS_Reakcija į gaisrą DIN 4102-B1_galioja iki 2020/02/01](#)

Galimi sistemos produktai

- [iQ-Top \(0228\)](#)
- „Remmers“ sanavimui skirtas tinkas

Apdorojimas


Visą audinio plotą įspausti į dangos masę.
Persidengianti sritis skersai ir išilgai ≥ 10 cm

Nurodymai

Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių turi būti susitarta atskirai.
Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.



Sandėliavimas/ galiojimas



Originalią pakuotę laikyti sausiai ir pastatyta.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.