



Color SL

- Color Si -

Silikátová barva na vnitřní stěny, odolná proti mytí, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	5 l	12,5 l
	Typ balení	Plastový kbelík	Plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý (weiß)	0237	■	■
speciální odstíny	0238	■	■

Výroba na vyžádání, žádné intenzivní barevné odstíny.

Spotřeba

Cca 0,15 l/m² na jeden nátěr

Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Remmers vnitřní zateplovací a protiplísňové systémy
- Minerální podklady



Vlastnosti výrobku

- Kapilárně aktivní (nasákový)
- Vysoce paropropustný
- Odolný vůči plísni díky alkalitě
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Nízkoemisní
- Třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300
- Třída krytí 2 při 7 m² / l
- Stupeň lesku: nevýrazně matný





Údaje o výrobku

■ Při dodání

Hustota (20 °C)	1,48 kg/l
Viskozita	Vhodný ke zpracování

■ V plně zreagovaném stavu

Třída otěru za mokra (DIN EN 13300)	3
Propustnost vodní páry	$s_d < 0,01$ m
Stupeň lesku	Nevýrazný matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamení závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ [AbP-P-2303/289/23-MPA BS_iQ-Therm 2.0 System_gültig bis 01.11.2028](#)

Další informace

➤ [Werterhaltungstipps](#)

Systémové produkty

➤ [iQ M universal \(0211\)](#)
➤ [iQ-Top \(0228\)](#)
➤ [Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme](#)

Přípravné práce


■ Požadavky na podklad

Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).

■ Příprava podkladu

Musí být dodrženy předpisy systému iQ-Therm.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.

Nanášet na plochu vhodným nářadím.

Materiál aplikovat vždy ve dvou pracovních krocích.

Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

První nátěr lze ředit přidáním až 10 % vody.

Upozornění

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť. Vždy vytvořte testovací plochy!

Nářadí / čištění

Štětce, plochý štětec, plyšový váleček, stříkací zařízení airless (pouze pro iQ-Paint).



Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

➤ [Flächenstreicher \(4540\)](#)
➤ [Farbrolle FC \(4913\)](#)
➤ [Teleskopstiel \(4391\)](#)
➤ [Rollerbügel \(4449\)](#)
➤ [Nylon-Rolle Profi \(5045\)](#)
➤ [Nylon-Rolle Standard \(5066\)](#)
➤ [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.





Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při aplikaci stříkáním používejte respirátor s filtrem částic P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděv.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

**Obsah VOC podle směrnice
Decopaint (2004/42/EG)**

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 30 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.