



## Color SL

- Color Si -

Mosható, oldószer- és lágyítószermentes, ásványi beltéri falfesték



Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	48	32
	<b>Kiszerezés</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
	Göngyöleg típusa	Vödör K	Vödör K
	Göngyölegkód	05	13
	<b>Terméksz.</b>		
fehér	0237	■	■
különleges színek	0238	■	■

Konzultációt követően állíthatók be. Intenzív színárnyalatok nem lehetségesek.

### Anyagszükséglet

Kb. 0,15 l/m<sup>2</sup> munkamenetenként  
Az anyagszükséglet függ a felület nedvszívóképességétől.  
A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



### Alkalmazási területek

- Remmers beltéri szigetelő és penészmertető rendszer
- Ásványi alapfelületekre



### Tulajdonságok

- Kapilláraktív
- Nagyon nagy páraáteresztő képesség
- Lúgos kémhatása miatt penészálló
- Oldószer- és lágyítószermentes
- Alacsony károsanyagkibocsátású
- DIN EN 13300 szerinti 3. osztályú nedves dörzsállóság
- 2. fedőképességi osztály 7 m<sup>2</sup>/l esetén
- Fényességi fok: tompa matt



### Termékjellemzők

- Kiszállításkor

Sűrűség (20 °C)	1,48 kg/l
Viszkozitás	feldolgozásra alkalmas

- Felhasználás után

Nedves dörzsállóság (DIN EN 13300)	3
Páraáteresztő képesség	S <sub>d</sub> < 0,01 m
Fényesség mértéke	tompamatt

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [iQ Top \(0228\)](#)
- [Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme](#)

### Előkészítés


- Alapfelülettel szembeni követelmények



Hordképes, száraz, tiszta, por- és repedésmentes (kivéve: hajszálrepedések).

- Előkészítés  
Az iQ-Therm rendszer előírásait be kell tartani.

#### Feldolgozás



- Feldolgozási feltételek  
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.  
  
Az anyagot jól fel kell keverni.  
A felületet megfelelő szerszámmal be kell vonni.  
A felület minőségétől függően az anyagot 2 rétegben kell felhordani.  
A rétegek közötti várakozási idő min. 8 óra.

#### Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.  
Az összefüggő felületeket csak azonos sarzsi-számú anyagból kell feldolgozni.  
Intenzív színek pl. sárga, piros stb. a pigmentek miatt kisebb fedőképességet mutathatnak. Szükség esetén további réteget kell felhordani.  
Alapozáshoz: legfeljebb 10%-os vízzel kell hígítani.

#### Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.  
Próbafelület készítése kötelező!

#### Munkaeszközök és tisztításuk




Ecset, széles meszelő, bárányszórhenger, airless szóróberendezés

Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződéseket azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Remmers szerszámok

- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Teleskopstiel (4391)
- Rollerbügel (4449)
- Epoxy-Rolle (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

#### Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

#### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

#### Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

#### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

#### VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/a kategória): max. 30 g/l (2010).  
Ez a termék legfeljebb < 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.