Color SL

- Color Si -

Silikátová farba na vnútorné steny, odolná proti umývaniu, bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	48	32
	Balenie	**5 l**	**12,5 l**
	Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
biely (weiß)	0237	■	■
špeciálne odtiene	0238	■	■

Výroba na vyžiadanie. Nie sú možné žiadne intenzívne farebné odtiene.

Spotreba



Cca 0,15 l/m²na jeden náter

Spotreba je závislá na nasiakavosti povrchu.
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Oblasti použitia



- Remmers vnútorné zatepľovacie a protiplesňové systémy
- Minerálne podklady.

Vlastnosti výrobku



- Kapilárne aktívny (nasiakavý)
- Vysoko priepustný pre vodnú paru
- Odolný proti plesniam vďaka alkalite
- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- Nízkoemisný
- Trieda oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300
- Trieda krytia 2 pri 7 m² / l
- Stupeň lesku: nevýrazne matný

Informácie o výrobku

- **Pri dodaní**

Hustota (20 °C)	1,48 kg/l
Viskozita	Vhodný na spracovanie

- **V zreagovanom stave**

Trieda oderu za mokra (DIN EN 13300)	3
Priepustnosť vodnej pary	s_d < 0,01 m
Stupeň lesku	Nevýrazný matný

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

› **AbP-P-2303/289/23-MPA BS_iQ-Therm 2.0 System_gültig bis 01.11.2028**

Ďalšie informácie

› **Werterhaltungstipps**

Systémové produkty	**iQ M universal (0211)** **iQ-Top (0228)** **Remmers Innendämm- und Schimmelsaniersysteme**
Prípravné práce	**Požiadavky na podklad** Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín). **Príprava podkladu** Musia byť dodržané predpisy systému iQ-Therm.
Spracovanie	**Podmienky pri spracovaní** Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C. Materiál dôkladne premiešajte. Nanášať na plochu vhodným náradím. Materiál aplikovať vždy v dvoch pracovných krokoch Prestoj medzi pracovnými krokmi musí byť minimálne 8 hodín.
Upozornenie pri spracovaní	Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť. Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže. Intenzívne farebné odtiene, napr. žltá, červená a pod. môžu na základe pigmentov vykazovať nižšiu kryciu schopnosť. V prípade potreby preto naneste ďalšiu vrstvu. Prvý náter sa môže zriediť až 10 % vody.
Upozornenie	Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne. Vždy vytvorte testovacie plochy!
Pracovné náradie, čistenie	Štetec, plochý štetec, plyšový valček, Airless - postrekovač Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou. **Remmers náradie** **Epoxy-Rolle (5045)** **Nylon-Rolle Standard (5066)**
Skladovanie	V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.
Bezpečnosť	Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.
Osobné ochranné pomôcky	Pri aplikácii striekaním používajte respirátor s filtrom častíc P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odev.
Upozornenie na likvidáciu odpadu	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.
Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)	EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 30 g/l VOC.

VOC
Kat. A/a
2010: 30g/l
max.: 30g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.