



ZM DM

- Poeder (DM) -

Hydrofoberend dichtingspoeder voor beton en gewapend beton

Leverbaar			
Aantal per pallet	300	42	
Grootte / hoeveelheid	1 kg	10 kg	
verpakking	papieren zak	PE-zak	
verpakkingscode	01	10	
art.nr.			
0250	■	■	

Verbruik

Ca. 1,5 - 2,0 kg/100 kg cement



Toepassing



- Beton, gewapend beton
- Transportbeton
- Utiliteitsbouw, civiele techniek, weg- en waterbouw

Eigenschappen

- Hydrofoberend
- Structuur verdichtend
- Controle conform EN 934-2: T9

Technische gegevens

In water oplosbaar chloridegehalte	≤ 0,10 massa-%
Alkaligehalte	< 5,0 massa-%
Vaste stofgehalte vol.%	96%
Schudmaat	ca. 0,7 kg/ltr
Hoedanigheid	poeder
Kleur	beige-grijs

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Certificaten

- [EG-certificaat productiecontrole fabriek](#)
- [Milieuproductverklaring](#)

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Het product droog aan het cement en hulpstof bijmengen.

Het droge mengsel onder toevoeging van water met een geschikte machine mengen.

Verwerkingstip

Om de exacte verbruikshoeveelheid vast te stellen is voor verwerking een bruikbaarheidstest conform DIN EN 206-1 in combinatie met DIN 1045-2 noodzakelijk. Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

Opmerking


Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Gereedschap / reiniging

Doseerhulp, geschikte machine

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Deze gegevens vindt u in onze veiligheidsbladen respectievelijk informatie van de branche.

Afval

De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Prestatieverklaring

- [Prestatieverklaring](#)



CE-markering



CE 0921 - CPR - 2006

Remmers B.V.

Nagelpoelweg 30 – 7333 NZ Apeldoorn

Jaar: zie datum uitgave

GBI F 004-3

EN 934-2:2009+A1:2012

Hulpstoffen voor beton

EN 934-2:T9

Chloridegehalte:

max. $\leq 0,10$ massa-%

Alkaligehalte:

max. $< 7,5$ massa-%

Corrosiegedrag:

bevat alleen bestanddelen conform

EN 934-1:2008, bijlage A.1

Druksterkte:

na 28 dagen: testmengsel $\geq 85\%$ van het
controlemengsel

Capillaire wateropname:

7 dagen getest na een nabehandeling van 7
dagen:

testmengsel $\leq 50\%$ massadeel van het
controlemengsel

Luchtgehalte:

testmengsel $\leq 2\%$ volumedeel meer dan het
controlemengsel

Gevaarlijke stoffen:

niet bepaald

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.