



ZM MD 3

- Morteldicht MD III -

Poriënvormende, hydrofoberende mortelhulpstof

Leverbaar			
Aantal per pallet	288	84	60
Grootte / hoeveelheid	1 kg	5 kg	10 kg
verpakking	plastic can	plastic can	plastic can
verpakkingscode	01	05	10
art.nr.			
0253	■	■	■

Verbruik

Ca. 1 : 100 met water = ca. 2,0 kg/m³

Mortel: 1 : 50 met water = ca. 4,0 kg/m³ of ca. 50 gr/m² afhankelijk van de dikte



Toepassing



- Metselspecie
- Stucmortel
- Voegmortel

Eigenschappen



- Vergemakelijkt de verwerking
- Hydrofoberend
- Verhoogt de mortelopbrengst


Technische gegevens

Halogeengehalte	< 0,05% (m/m)
Vaste stofgehalte vol.%	ca. 20%
Dichtheid (20°C)	ca. 1,02 gr/cm ³
pH-waarde	ca. 12
Kleur	kleurloos tot gelig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

Het materiaal toevoegen aan de waterdosering en mengen.

Verwerkingstip

Om de exacte verbruikshoeveelheid vast te stellen is voor verwerking een bruikbaarheidstest conform DIN EN 206-1 in combinatie met DIN 1045-2 noodzakelijk. Bij machinale verwerking graag overleggen met de Remmers Technische Service.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Het materiaal kan bij lage temperaturen geleren. Dit proces is bij hoge temperaturen reversibel.


Gereedschap / reiniging

Doseerhulp, geschikte machine

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.