



## PP Fix

Lepicí malta v systému Power Protect [eco]

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 36
	<b>Balení 25 kg</b>
	Typ balení papírový pytel
	Kód obalu 25
	<b>Číslo výrobku</b>
šedý (grau)	0260 ■

### Spotřeba

Cca 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm tl. vrstvy, cca 7,0 kg/m<sup>2</sup> včetně vyrovnávací stěrky



### Oblasti použití

- Lepení vnitřních tepelně izolačních desek Remmers (Power Protect P 25/ P 40 [eco] )
- Minerální podklady (včetně sírany obsahujících resp. sádrových podkladů), zdicí materiály určené k zaomítání



### Vlastnosti výrobku

- Hydraulicky tuhne
- Neobsahuje minerální vlákna
- Dlouhá otevřená doba
- Vysoká odolnost proti skluzu lepených desek a přídržnost
- Paropropustný
- Vysoká kapilární vodivost



#### Údaje o výrobku

Sypná hmotnost	Cca 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
W <sub>80</sub>	0,0725 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
W <sub>sat</sub>	0,5044 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
Tepelná vodivost λ	0,497 W/(m·K)
Záměsová voda	6,5 - 7,5 l/25 kg
Hodnota AW	0,3074 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Difuze vodní páry	μ 18,7
Velikost zrna	0,5 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


#### Systémové produkty

- Power Protect P 25 / P 40 <sup>[eco]</sup> (0262)
- SP Levell (0401)
- PP Fill (0261)
- Power Protect W 30 <sup>[eco]</sup> (0264)
- Power Protect R 15 <sup>[eco]</sup> (0265)

#### Přípravné práce


- Požadavky na podklad  
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- Příprava podkladu  
Podklad předvlhčit do matně vlhka.  
Silně nasákavé podklady opatřit penetrací Primer Hydro F  
Vyrovnání silně nerovných podkladů – vyplnění spár a vyrovnání ploch pomocí SP Levell.

#### Příprava směsi



- Míchání  
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.  
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

#### Zpracování



- Podmínky při zpracování  
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.  
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- Doba zpracování (+20 °C)  
Cca 60 minut

V případě potřeby vyrovnat materiálem nerovnosti podkladu < 8 mm.  
Před aplikací provést z materiálu škrábanou (tmelící) stěrku.  
Naneste materiál svisle na podklad pomocí zoubkovaného hladítka .  
Zatlačte na desku/panel odspodu.  
Je nutno dosáhnout celoplošného přilepení.

#### Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.



Upozornění	<p>Záměšová voda musí mít kvalitu pitné vody. Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železnatého). Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES. Zohledněte směrnici WTA 6-4, vnitřní zateplení dle WTA I: Pokyny pro projektování. Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně. Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.</p>
Nářadí / čištění	<p>Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.</p> <p>Remmers nářadí</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mischgefäß (4030)</li><li>➤ Glättkelle (4117)</li></ul>
Skladování / trvanlivost	<p>Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.</p>
Bezpečnostní údaje	<p>Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.</p>
Upozornění na likvidaci odpadů	<p>Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.</p>

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.