



Power Fix

Mortier colle dans le système [eco] Power Protect

Couleur	Disponibilité	
	Nombre/palette	36
	Unités de conditionnement	25 kg
	Type de conditionnement	Sac en papier
	Clé de fermeture	25
	Art. n°	
blanc à l'ancienne	0260	■

Consommation Env. 6,0-8,0 kg/m²



Domaines d'application



- Collage des plaques d'isolation intérieure de Remmers (Power Protect P 25/P 40 [eco]).
- Tous les supports minéraux qui peuvent être utilisés pour le stuc à l'exception du plâtre.

Propriétés

- Prise hydraulique
- Pas de fibres minérales
- Longue durée du temps ouvert
- Sécurité anti-glisserment et adhérence élevée
- Perméable à la vapeur d'eau
- A activité capillaire élevée

Caractéristiques techniques

Densité volumique	Env. 1,5 kg/dm ³
W ₈₀	0,0316 m ³ /m ³
W _{saturé}	0,5 m ³ /m ³
Conductivité thermique λ	0,497 W/mK
Quantité d'eau	7,0-8,5 l / 25 kg
Valeur AW / coefficient d'absorption d'eau	0,0053 kg/m ² s ^{0,5}
Granulométrie	0,5 mm

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.



Préparation du travail

■ Exigences du support

Porteur, propre et sans poussière.


■ Traitement préliminaire

Préhumidifier le support.

Prétraiter les supports très absorbants avec Enduit de fond W.

Egaliser des supports très irréguliers - étanchéité des joints et égalisation de surface avec SP Levell.

Préparation




■ Mélanger

Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à l'obtention d'une masse homogène prête à utiliser.

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre 5 et +30°C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

■ Température de traitement (+20 °C)

Env. 60 min.

Le cas échéant, égaliser les inégalités < 8 mm avec le matériel.

Appliquer le matériel perpendiculairement avec un peigne lit moyen (dentelé).

Presser les plaques en commençant par le bas.

Essayer d'atteindre une pose collée en plein.

Applications

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction d'eau, ni par adjonction de mortier frais.

Temps d'attente entre le collage et l'application d'un badigeon: au moins 24h.

Remarques

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

[H_M_29]

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.


Outils / nettoyage



Matériel de mélange, lisseuse, spatule, spatule dentelée

Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

Stockage / Conservation



Env. 12 mois en emballages fermés, au sec.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.



Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.