



PP Fix

Lepiaca malta v systéme Power Protect [eco]

Popis	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 36
	Balenie 25 kg
	Druh balenia papierové vrece
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
sivý (grau)	0260 ■

Spotreba

Cca 1,4 kg/m²/mm hrúbky vrstvy, cca 7,0 kg/m² vrátane vyrovnávacej vrstvy



Oblasti použitia



- Lepenie vnútorných izolačných dosiek Remmers (Power Protect P 25/P 40 [eco])
- Minerálne podklady (vrátane podkladov obsahujúcich sírany, resp. sadrových podkladov), murovacie materiály určené k omietaniu

Vlastnosti výrobku

- Hydraulicky tuhnutí
- Neobsahuje minerálne vlákna
- Dlhá otvorená doba
- Vysoká protišmykovosť a prídržnosť lepeného materiálu
- Paropriepustný
- Vysoko kapilárne aktívny

Informácie o výrobku

Sypná hmotnosť	Ca. 1,5 kg/dm ³
W ₈₀	0,0725 m ³ /m ³
W _{sat}	0,5044 m ³ /m ³
Tepelná vodivosť λ dry	0,497 W/(mK)
Zámesová voda	6,5 - 7,5 l/25 kg
Hodnota AW	0,3074 kg/(m ² h ^{0.5})
Priepustnosť vodnej pary (μ)	18,7
Veľkosť zrna	0,5 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty


- **Power Protect P 25/P 40 [eco] (0262)**
- **Power Protect W 30 [eco] (0264)**
- **Power Protect R 15 [eco] (0265)**
- **SP Levell (0401)**
- **SL Fill Q3 (2997)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- **Príprava podkladu**
Podklad predvlhčiť do matne vlhka.
Silne nasiakavé podklady ošetríte penetráciou Primer Hydro F.
Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.



Príprava zmesi




■ Miešanie

Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.

Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú čas spracovania a vytvrdzovania.

■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 60 minút

V prípade potreby vyrovnajte materiálom nerovnosti podkladu <8 mm.

Pred aplikáciou vytvoríte z materiálu škrabanú (tmeliarsku) stierku.

Naneste materiál zvislo na podklad pomocou zubkovaného hladidla.

Zatlačte na dosku / panel odspodu.

Je nutné dosiahnuť celoplošné prílepenie.

Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.

Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)

Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

Dodržiavajte "Usmernenie WTA 6-4, Vnútrotná izolácia podľa WTA I: Návod na plánovanie!"

Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie / čistenie



Miešacie náradie, hladidlo, stierka, zubová stierka

Náradie čistíte v čerstvom stave vodou.

Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevyliievajte do kanalizácie. Nevyliievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.