



## PP Fix

Lepiacia malta v systéme Power Protect [eco]

Odtieň	Dostupnosť
	Počet kusov na palete 36
	<b>Balenie</b> 25 kg
	Druh balenia papierové vrece
	Kód obalu 25
	<b>Číslo výrobku</b>
sivý (grau)	0260 ■

Spotreba Cca 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm hrúbky vrstvy, cca 7,0 kg/m<sup>2</sup> vrátane vyrovnávacej vrstvy



### Oblasti použitia



- Lepenie vnútorných izolačných dosiek Remmers (Power Protect P 25/P 40 [eco])
- Minerálne podklady (vrátane podkladov obsahujúcich sírany, resp. sadrových podkladov), murovacie materiály určené k omietaniu

### Vlastnosti výrobku

- Hydraulicky tuhnutí
- Neobsahuje minerálne vlákna
- Dlhá otvorená doba
- Vysoká odolnosť proti sklzu lepených dosiek a vysoká prídržnosť
- Paropriepustný
- Vysoká kapilárna vodivosť

### Informácie o výrobku

Sypná hmotnosť	Ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
W <sub>80</sub>	0,0725 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
W <sub>sat</sub>	0,5044 m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
Tepelná vodivosť λ	0,497 W/(m·K)
Zámesová voda	6,5 - 7,5 l/25 kg
Hodnota AW	0,3074 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Difúzia vodnej pary	μ 18,7
Veľkosť zrna	0,5 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Systémové produkty


- [Power Protect P 25/P 40 \[eco\] \(0262\)](#)
- [SP Levell \(0401\)](#)
- [PP Fill \(0261\)](#)
- [Power Protect W 30 \[eco\] \(0264\)](#)
- [Power Protect R 15 \[eco\] \(0265\)](#)

### Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu  
Podklad predvlhčiť do matnej vlhka.  
Silne nasiakavé podklady ošetríte penetráciou Primer Hydro F.  
Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.




#### Príprava zmesi



#### ■ Miešanie

Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.  
Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.

#### Spracovanie



#### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.  
Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skracujú dobu spracovania a tuhnutia.

#### ■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 60 minút

V prípade potreby vyrovnajte materiálom nerovnosti podkladu <8 mm.  
Pred aplikáciou vytvorte z materiálu škrabanú (tmeliarsku) stierku.  
Naneste materiál zvislo na podklad pomocou zúbkovaného hladidla.  
Zatlačte na dosku / panel odspodu.  
Je nutné dosiahnuť celoplošné priliepenie.

#### Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.

#### Upozornenie

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.  
Môže obsahovať stopy pyritu (sulfidu železitého)  
Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.  
Dodržiavajte "Usmernenie WTA 6-4, Vnútorňá izolácia podľa WTA I: Návod na plánovanie"  
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.  
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

#### Pracovné náradie, čistenie



Náradie čistite v čerstvom stave vodou.

#### Skladovanie



Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.