



Power Protect W 30 [eco]

Klinová tepelnoizolačná doska v systéme Power Protect [eco]



Rozmery (dĺžka x šírka)	Dostupnosť	
	Počet kusov na palete	504
	Balenie	12 ks = 2,645 m²
	Druh balenia	kartón
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
580 mm x 380 mm (± 2 mm), hrúbka 30/8 (± 1 mm)	0264	■

Spotreba

Podľa potreby

Oblasti použitia



- Vyrovnávanie vplyvu tepelného mostu v oblasti napojenia stropu a steny
- Optické vyrovnávanie napojovacích hrán

Vlastnosti výrobku

- Ekologický a zabraňujúci vzniku plesní
- Chráni životné prostredie a zdravie, obdržala značku Modrý anjel (Blauer Engel)
- Paropriepustný
- Kapilárne aktívny (nasiakavý)
- Jednoduché spracovanie

Informácie o výrobku

Objemová hmotnosť	Cca 152 kg/m ³
Porozita	≤ 94 % objemu
W ₈₀	0,0047 m ³ /m ³
W _{sat}	0,9427 m ³ /m ³
Tepelná vodivosť λ dry	0,05 W/(m•K)
Hodnota AW	41,82 kg/(m ² h ^{0,5})
Difúzia vodnej pary	μ 6,1
Reakcia na oheň	B-s1, d0

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- [Prüfung der Schimmelfestigkeit](#)

Dalšie informácie

- [FAQ-Power-Protect](#)

Systémové produkty

- [Power Protect P 25/P 40 \[eco\] \(0262\)](#)
- [Power Protect R 15 \[eco\] \(0265\)](#)
- [PP Fix \(0260\)](#)
- [SL Fill Q3 \(2997\)](#)
- [Tex 4/100 \(3880\)](#)
- [Color SL \(0237\)](#)



Prípravné práce

■ Požiadavky na podklad

Podklad musí byť pevný, čistý a bezprašný.
Podklad musí byť rovný.

■ Príprava podkladu

Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

V prípade potreby vyrovnať materiálom nerovnosti podkladu <8 mm.
Naneste materiál zvislo na podklad pomocou zúbkovaného hladidla .
Zatlačte na dosku / panel odspodu.
Je nutné dosiahnuť celoplošné prilepenie.

Upozornenie pri spracovaní

Zakresliť požadované rozmery na dosku.
Rezať nožom na koberce alebo kmitacou pílou
Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašplou alebo pilníkom.
Dosky osadzujte odspodu.
Vyhýbať sa krížovým škáram (spojom).
Dbajte na správne umiestnenie povrchu dosky (označenie „front side“, musí byť po aplikácii viditeľné).
Následne uhladiť a vytvoriť pomocou PP Fill (č. výr. 0261) jemný, uzavretý povrch, schopný náteru.

Upozornenie

Typický zápach po inštalácii počas fázy schnutia vrchnej omietky.
Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

Pracovné náradie / čistenie

Remmers náradie

➤ [Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline \(4667\)](#)

Skladovanie

Pri skladovaní v chlade, suchu a chránené pred mrazom je trvanlivosť neobmedzená.



Upozornenie na likvidáciu odpadu

Likvidujte podľa platných predpisov.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.