



Power Protect R 15 [eco]

Szigetelő kávaelem a Power Protect [eco]-rendszerben



Méretetek (hosszúság x szélesség)	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	672
	Kiszereelés	16 lemez = 3,526 m²
	Göngyöleg típusa	karton
	Göngyölegkód	01
	Terméksz.	
580 mm x 380 mm (± 2 mm), vastagság 15 mm (± 1 mm)	0265	■

Anyagszükséglet

kb. 4,5 lemez/m²



Alkalmazási területek

- Szűk helyekre mint pl. fedendő behatárolt belső felületek, hajlatok, nyílások
- Aljzat-/csatlakozási területek



Tulajdonságok

- Környezetbarát és penészedést gátló
- Védi a környezetet és az egészséget
- Páraáteresztésre nyitott
- Kapilláraktív
- Hőszigetelő, lambda 0,06 W/(m*K)
- Kis beépítési magasság
- Könnyen feldolgozható

Termékjellemzők

Hővezetőképesség λ	0,06 W/(m*K)
Páraáteresztő	kb. 5

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **PP Fix (0260)**
- **Power Protect P 25/ P 40 [eco] (0262)**
- **Power Protect W 30 [eco] (0264)**
- **Tex 4/100 (3880)**
- **SL Fill Q3 (2997)**
- **SL Fill Q4 (0210)**
- **Color SL (0237)**
- **Color CL Historic (6569)**

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta és hordképes.
Az alapfelület legyen sík.
- **Előkészítés**
Erősen egyenlőtlen alapfelület egalizálása és kiegyenlítése - fugazárás és felületkiegyenlítés - SP Levell-lel.

**Feldolgozás****Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Adott esetben az egyenlőtlenségeket < 8 mm az anyaggal kell equalizálni.

Az anyagot fogazott simítóval a felületre merőlegesen kell felhordani.

Alulról kezdve kell a lemezeket rányomni.

Teljes felületű ragasztást kell elérni.

Feldolgozási tudnivalók

A kívánt méreteket a lemezre fel kell rajzolni.

A szabás vágó késsel vagy lombfűrészsel.

A vágási éleket adott esetben ráspollyal vagy reszelővel kell megmunkálni.

Alulról kell kezdeni a lemezek felrakását.

Keresztfugákat kerülni kell.

Ügyelni kell a lemez felületének beállítására (a "front side" feliratnak láthatónak kel lennie az alkalmazás után).

Végül le kell simítani és a PP Fill-lel egy finom, zárt, festhető felületet kell kialakítani.

Tudnivalók

A beépítést követően a felhordott vakolat kiszáradása közben jellegzetes egyedi szag érezhető.

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechnológiában foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk**Remmers szerszámok**

- **Mischgefäß (4030)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Collomix® Rührer KR (4292)**
- **Glättkelle gezahnt (4560)**

Tárolás/eltarthatóság

Fagymentes tárolás esetén korlátlan ideig.

**Ártalmatlanítás**

Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.

Teljesítménynyilatkozat

- **Leistungserklärung**

CE-jelölés**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

17

GBI F 049

EN 13169:2012+A1:2015 • ThIB

0265

Hőszigetelő anyagok épületekhez

Hőátvezetéses névleges értéke:

Névleges vastagság d_n 15 mm = R_D 0,25

Hővezetőképesség névleges értéke:

$\lambda_D = 0,060$ W/m•K

Nyomószilárdság /-feszültség:

CS(10(Y)300

Húzószilárdság merőlegesen a lemezfelületre:

TR

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.