



Power Protect R 15 [eco]

Płyta ościeżowa w systemie Power Protect [eco]

| Wymiary (długość x szerokość) | Formy dostawy | |
|---|--------------------|--------|
| | Ilość na palecie | 672 |
| | Jedn. opak. | |
| | Rodzaj opakowania | karton |
| | Kod opakowania | 01 |
| | Nr art.: | |
| 580 mm x 380 mm (± 2 mm), grubość 15 mm (± 1 mm) | 0265 | ■ |

Zużycie

Okolo 4,5 płyty/m²



Obszary stosowania



- Do stosowania w miejscach nie pozwalających na stosowanie grubszych warstw (jak np. ościeża)
- Na posadzki i do miejsc, w których występują łączenia

Właściwości

- Hamowanie rozwoju pleśni przy jednoczesnym braku obciążeń dla środowiska
- Produkt nieszkodliwy dla środowiska i zdrowia człowieka
- Przepuszczalność pary wodnej
- Materiał aktywny kapilarnie
- Izolacyjność termiczna: $\lambda = 0,06 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Niewielka grubość konstrukcji systemu
- Łatwe stosowanie

Dane techniczne produktu

Przewodność cieplna λ 0,06 W/(m·K)

Dyfuzja pary wodnej około 5

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **PP Fix (0260)**
- **PP Fill (0261)**
- **Tex 4/100 (3880)**
- **Power Protect W 30 [eco] (0264)**
- **Color SL (2991)**



➤ **Power Protect P 25 / P 40 ^[ecol] (0262)**

Przygotowanie pracy

■ **Wymagania wobec podłoża**

Podłoże musi być czyste i nośne.
Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

■ **Przygotowania**

Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni przeprowadzić za pomocą SP Levell.

Sposób stosowania



■ **Warunki stosowania**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C

Ewentualnie występujące nierówności podłoża < 8 mm wyrównać za pomocą materiału.
Materiał nałożyć pionowo na podłoże za pomocą pacy (zębatej) do średniej grubości łoża klejowego.

Płyty dociskać, poczynając od dołu.
Należy uzyskać sklejenie całości powierzchniowe.

Wskazówki wykonawcze

Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie.
Przyjąć za pomocą noża introligatorskiego lub wyrzynarki
Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem.
Płyty nakładać poczynając od dołu.
Unikać tworzenia spoin krzyżowych.
Zwracać uwagę na strony płyt (po aplikacji napis "front side" musi być widoczny).
Następnie wygładzić i wykonać drobnoziarnistą, zamkniętą, zdatną do malowania powierzchnię z PP Fill.

Wskazówki

Charakterystyczny zapach własny po wbudowaniu, w fazie schnięcia tynku wierzchniego.
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

**Przechowywanie /
trwałość**

Okres przechowywania nieograniczony, pod warunkiem zabezpieczenia przed mrozem.



**Wskazówka dotycząca
utylizacji**

Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

**Deklaracja Właściwości
Użytkowych**

➤ **Leistungserklärung**



Znak CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

17

GBI F 049

EN 13169:2012+A1:2015 · ThIB

0265

Materiały termoizolacyjne do budynków

Wartość znamionowa oporu przewodzenia ciepła: grubość znamionowa d_N 15 mm = R_D 0,25

Wartość znamionowa przewodności cieplnej: λ_D = 0,060 W/m·K

Wytrzymałość na ściskanie /naprężenie ściskające: CS(10\Y)300

Wytrzymałość na odrywanie prostopadle do powierzchni płyty: TR

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność