



## BSP 6

### - Coulis fluide épais -

Mortier minéral fluide de rebouchage et d'injection

Type / Désignation	Force	Disponibilité	
		Nbre / palette	30
		UC	20 kg
		Conditionnement	Sac papier
		Emballage / Code	20
		Art. n°	
gris	M5 fixe	0309	■

#### Consommation

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.



#### Domaines d'utilisation



- Pour le renforcement de la maçonnerie faible conformément à la fiche WTA 4-3
- Remplissage des joints et des trous de forage
- Préinjection des trous de forage lors de l'injection à plusieurs étapes

#### Propriétés

- A viscosité basse (bon pouvoir coulant)
- A faible rétraction
- Haute résistance aux sulfates, faible teneur en alcalis actifs (SR/NA)

#### Produits complémentaires

- [WP RH rapid \(1010\)](#)
- [Kiesol \(1810\)](#)
- [Kiesol iK \(1813\)](#)

#### Préparation


- **Exigences concernant le support**  
Le canal de forage doit être exempt de poussière de forage.
- **Traitement préliminaire**  
**Étanchéité curative des sections transversales de la maçonnerie**  
Application des trous de forage: Une rangée, diamètre 18-30 mm, distance 10-12,5 cm, angle d'inclinaison env. 45°, profondeur du trou de forage jusqu'à env. avant l'extrémité du mur.  
Pour des murs avec une épaisseur > 0,6 m, il est à recommander de prévoir des trous de forage aux deux côtés.



### Renforcement de la maçonnerie faible

L'application des trous de forage: diamètre 18 - 30 mm, angle d'inclinaison env. 45°, profondeur du trou de forage jusqu'au max. 5 cm de l'extrémité du mur.

### Préparation




#### ■ Préparation / Mélange

Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à obtenir une consistance adaptée pour la mise en œuvre.

### Mise en œuvre



#### ■ Conditions de mise en œuvre

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

#### Remplissage des espaces creux

Sans pression avec une trémie

Remplissage à basse pression en utilisant des appareils d'injection appropriés.

#### Injection ultérieure contre l'humidité ascensionnelle

Préinjection des espaces creux dans la maçonnerie affaiblie et moins forte

Après la prise, percer les trous de forage avec une lance/aiguille.

### Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

### Important

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.


Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

### Outillage / Nettoyage des outils



Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après utilisation.

### Stockage / Tenue en stock



Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.



---

**Sécurité /  
Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

---

**Elimination**

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.