



BSP 6

- Bohrlochsuspension fest -

Plūstoša, uzpildīšanas un injekcijas minerālu java

Krāsu tonis	Stiprums	Pieejamība	
		Skaitis paletē	30
		VPE	20 kg
		Iepakojuma veids	PE-maiss
		Iepakojuma kods	20
		Preces Nr.	
pelēka	M5 cieta	0309	■

Patēriņš

Apt. 1,2 kg/l dobums

Nosakiet precīzu patēriņu uz pietiekami liela parauga laukuma.



Izmantošanas jomas

- Dobu un vaļēju mūru uzlabošana (saskaņā ar WTA brošūru 4-3)
- Šuvju un urbumu uzpildīšana
- Urbumu pirmsinjekcija daudzpakāpju injekcijā



Īpašības

- Zema viskozitāte (īpaši plūstoša)
- Mazs sarukums
- Augsta sulfāta pretestība un zems efektīvs sārmu saturs (SR/NA)

Izstrādājuma dati



Sārnu saturs	< 0,5 %
Porozitāte	> 20 Vol.-%
Stiepes/lieces izturība	7 d: apm. 1,0 N/mm ² 28 d: apm. 2,0 N/mm ²
Spiediena izturība	7 d: apm. 3,0 N/mm ² 28 d: apm. 6,0 N/mm ²
Lielākais grauds	< 0,2 mm
Ūdens prasība	8-9 l/20 kg
sacietēšanas sākums (20 °C)	> 8 stundām
Cietināšanas gals (20 °C)	> 10 stundām
Gaisa saturs	< 10 Vol.-%
pH-vērtība	apm. 12

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.


Iespējamie sistēmas produkti

- **WP RH rapid (1010)**
- **Kiesol (1810)**
- **Kiesol iK (1813)**

Sagatavošanās darbam


- **Prasības attiecībā uz pamatni**
Urbšanas kanālam jābūt bez urbšanas putekļiem.
- **Sagatavošana**
Papildus šķērsbiezuma hidroizolācija mūriem
Urbšana: vienā rindā, diametrs 18 - 30 mm, attālums 10 - 12,5 cm, slīpuma leņķis apm. 45 °, urbuma dziļums līdz apm. 5 cm no sienas gala.
Sienām, kuru biezums ir lielāks par 0,6 m, urbumu rindu ieteicams sakārtot abās pusēs.
- **Dobu mūru uzlabošana**
Urbšana: diametrs 18 - 30 mm, slīpuma leņķis apm. 45 °, urbuma dziļums līdz maks. 5 cm no sienas gala.

Sagatavošana



- **Piemaisījums**
Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu.
Rūpīgi un viendabīgi sajauciet ar maisīšanas instrumentu apmēram 3 minūtes, līdz tiek sasniegta atbilstoša konsistence.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.

- **Apstrādes laiks (+20 °C)**
Apm. 4 stundas

Dobumu uzpildīšana

Bez spiediena caur piltuvi.



Zema spiediena uzpildīšana, izmantojot piemērotas iesmidzināšanas ierīces un injekcijas kompresorus.

Turpmākā horizontālā izolācija - daudzpakāpju injekcija -

Caur urbumiem iepriekš injicēt/uzpildīt dobu mūru.

Pēc sacietēšanas perforējiet urbumus ar pīķi/adatu.

Norādījumi par apstrādi

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

Pasargājiet svaigas javas virsmas vismaz 4 dienas no pārāk ātras žūšanas, sala un lietus.

Lai apstrādātu ar mašīnu, lūdzu, sazinieties ar Remmers Technik servisu, tālr. 05432 83900.

Norādījumi

Var saturēt pirītu (dzelzs sulfīds).

Nelietot uz ģipša bāzes virsmām!

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma.

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.

Darba instrumenti/tīrīšana


Maisīšanas rīks, piltuve, injekcijas kompresors, piemēroti injekcijas sūkņi (piemēram, Desoi)



Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.

Glabāšana/ glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāde tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.