



Pflasterfugenmörtel M

Mortier minéral pour joints de pavage

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	42
	Taille / Quantité	25 kg
	Conditionnement	Sac en PE
	Emballage / Code	25
	Art. n°	
gris ciment	0330	■

Consommation

Environ 1,6 kg/l d'espace de joint

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation

- Pour le jointoiment du matériel de pavage, à l'intérieur et à l'extérieur.



Propriétés

- Durcissement sans fissuration, pratiquement sans tension
- Bonne adhérence aux flancs
- Plastique et facile à appliquer
- Facile à nettoyer
- Durcissement rapide
- Résistant aux intempéries, à l'eau, au gel et au sel de dégel

Données techniques

Quantité d'eau	Env. 3,8 l/25 kg
Charge	Circulation piétonnière: après 24h charges légères: après 3 jours
Résistance à la traction par flexion (28 jours)	env. 25 N/mm ²
Granulométrie maximale	2 mm

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Préparation


- Exigences concernant le support
Porteur, propre et sans poussière.



■ Traitement préliminaire

Préhumidifier bien le support.

Préparation




■ Préparation / Mélange

Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.

Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à obtenir une consistance adaptée pour la mise en oeuvre.

Mise en oeuvre



■ Conditions de mise en oeuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.

Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

■ Durée pratique d'utilisation (20°C)

au moins 60 min.

Appliquer le mélange coulable directement sur le support à traiter.

Appliquer le produit dans les joints avec un racloir en caoutchouc et éliminer les résidus.

Garder le support à traiter humide sans rincer les joints.

Nettoyez la surface à l'eau et éliminez à temps l'excès de mortier dans les dépressions, surtout dans le cas de revêtements très rugueux, à l'aide d'un balai à poils courts, d'une raclette en caoutchouc et d'un jet d'eau doux.

Répétez ce traitement si nécessaire et rincez à l'eau. Maintenez la surface humide pendant les premières heures.

Remarque: La surface de pierre doit être exempte d'adhérences de mortier.

Informations de mise en oeuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

Légère nuance de teinte possible d'une charge à l'autre!

Important

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Outillage / Nettoyage des outils




Un mélangeur, un pétrin à spirale, une raclette en caoutchouc, une truelle, une éponge, un balai.

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.

Stockage / Tenue en stock

Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.





**Sécurité /
Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.