



## FM ECC

### - Mortier de jointoiment ECC -

Mortier de jointoiment minéral 2comp modifié à la résine époxy

Teinte	Spécification	Disponibilité		
		Nbre / palette	90	30
		UC	3,9 kg	26,1 kg
		Conditionnement	Seau plastique	Sac
		Emballage / Code	03	27
		Art. n°		
	Comp L	0350	■	
Gris béton (couleur propre)	Comp P	0351		■
Couleurs spéciales	Comp P	0359		■

#### Domaines d'utilisation

- Jointoiment de maçonnerie en pierre naturelle
- Maçonnerie avec une charge dynamique élevée

#### Propriétés

- Liant de haute qualité
- Bonne adhérence aux flancs
- Extrêmement durable
- Bon durcissement
- Peu sensible à la fissuration
- Perméable à la vapeur d'eau
- Rapport favorable entre la résistance à la flexion et la résistance à la compression
- Résistance à la compression: > 10 N/mm<sup>2</sup> (M10)


#### Données techniques

Granulométrie ≤ 0,5 mm

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

#### Stockage / Tenue en stock

Minimum 9 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.