



SP Prep

- Mortero de premezcla -
Mortero de premezcla según WTA



Color	Disponibilidad
	Cant. por palet 30
	UNIDADES DE ENVASADO 30 kg
	Tipo de envase Saco de papel
	Clave de envase 30
	Artículo número
	0400 ■

Consumo / cantidad a aplicar

Cobertura total aprox. 4 - 6 kg/m²

Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



Campos de aplicación

- Preparación del fondo antes de aplicar enlucidos minerales
- Igualamiento de diferentes capacidades de absorción del fondo



Propiedades

- Alta adherencia del fondo
- Elevada resistencia a los sulfatos y contenido de álcalis de bajo efecto (SR/NA)

Certificados

- WTA-Zertifkat

Posibles productos del sistema


- SP Top SL ^[basic] (1050)
- Revoques de restauración de Remmers
- Kiesol (1810)
- ZM HF ^[basic] (0220)

Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte
Con capacidad portante suficiente, limpio y libre de polvo.
- Preparativos
Mojar previamente los soportes absorbentes.


Preparación

- Mezclado
Preparar agua en un recipiente limpio y adicionarle el mortero seco.
Mezclar de forma intensiva durante aprox. 3 minutos con una herramienta mezcladora, hasta obtener una mezcla homogénea, de consistencia adecuada para la aplicación.



Elaboración

- Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.
Las temperaturas bajas alargan el periodo de aplicación y el tiempo de curado; las temperaturas elevadas los acortan.



Fondos absorbentes



Aplicar producto como como puente adherente (área de cobertura 50-70 %) con una capa de grosor máximo de 5 mm

Sellado interno y sustratos débilmente absorbentes.

Aplicar producto SP Prep con cobertura total (100%) con un grosor de capa máximo de 5 mm.

Indicaciones para la aplicación

No recuperar el mortero endurecido con agua, ni con mortero fresco.
No utilizar este material para compensar desniveles!
Aplicación de yeso después de 2-4 días.
Mejorar las propiedades de adherencia sobre superficies lisas y densas con ZM HF ^[basic].

Indicaciones

Puede contener trazas de pirita (sulfuro de hierro).
¡No utilizar con soportes que contengan yeso!
El agua de amasado ha de tener calidad de agua potable.
Pobre en cromato según la directiva 2003/53/CE.
¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!
Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.
Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.

Utensilios de trabajo / limpieza


Limpiar los utensilios de trabajo con agua mientras el producto está todavía húmedo.



Herramientas Remmers
➤ [Collomix® Rührer KR \(4292\)](#)

Estabilidad de almacenamiento / caducidad

Seco, en envases sin abrir, 12 meses



Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.