



SP Prep

- SP Prep -

- Vorspritzmörtel -

WTA nõuetele vastav eelpritsemört



Värvitoon	Saadavus	
	Tarnitatavad pakendid	30
	Pakendi kaal	30 kg
	Pakendi tüüp	paberkott
	Pakendi kood	30
	Artikli number	
hall (omavärv)	0400	■

Kulu

Täielikult kattev ca. 4 – 6 kg/ m² kohta

Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



Kasutusala

- Aluspinna ettevalmistamine enne mineraalsete krohvide pinnalekandmist
- Aluspinna erineva imavuse ühtlustamine



Omadused

- Suurepärase nakkuvuse aluspinnaga
- Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisisaldusega (SR/NA).

Toote andmed

Kihi paksus	maks. 5 mm
Puustetihedus	Ca. 1,7 kg/dm ³
Veeauru läbilaskvus	$\mu \leq 15$
Vee imavus	1 h pärast > 5 mm
Tuleklass	Klass A1
Survetugevus	CS IV (> 6,0 N/mm ²)
Veevajadus	Ca. 5,0 l/kg
Välisseire	GG-Cert + WTA

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

Sertifikaat

➤ [WTA-sertifikaat](#)


Võimalikud süsteemitooted

- [Kiesol \(1810\)](#)
- [ZM HF \[basic\] \(0220\)](#)
- [SP Top SL \[basic\] \(1050\)](#)
- [Remmers saneerimiskrohvid](#)

Töö ettevalmistamine


- **Nõuded aluspinnale**
Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.
- **Ettevalmistamine**
Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.

Ettevalmistamine



- **Segamine**
Valage vesi puhtasse anumasse ja lisage sinna kuivsegu. Segage segumikseriga u 3 minuti jooksul intensiivselt kuni homogeense massi saamiseni, kuni materjal on konsistentsilt töötlemiseks valmis.

Töötlemine



- **Juhised töötlemiseks**
Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C. Madalad temperatuurid pikendavad, kõrged temperatuurid lühendavad töötlemis- ja tardumisaega.
 - **Töötlemisaeg (+20 °C)**
Ca. 60 minutit
- imavad aluspinnad**
Nakkesillana kanda peale võrgukujuliselt (kattepinnd 50-70 %) maksimaalselt 5 mm paksuse kihina.
- sisemine isolatsioon ja nõrgalt imavad aluspinnad**
Kanda peale SP Prep täielikult katvalt (100%) maksimaalselt 5 mm paksuse kihina.

Töötlemisjuhised

Tahkunud mörti ei tohi ei värske mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta. Ärge kasutage toodet ebatasasuste tasandamiseks!
Krohvi pealekandmine 2-4 päeva pärast.
Siledatel ja tihedatel pindadel parandada nakkuvust ZM HF-ga [basic]

Juhised

Võib sisaldada püriidi (raudsulfid) jääke.
Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel!
Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga.
Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ.
Looge alati proovipind!
Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

Töövahendid/puhastamine


Segumikser, kellu, terashari, krohvimistöööriistad, lehterpüstol



Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.



Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiata kehtivalt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

CE-märgistus



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

06

GBI P 53-2

EN 998-1: 2017-02

0400

Läbiviidud sobivuse testimise järgi eriomadusteta mört

Tuletundlikkus:	Klass A1
Nakketõmbetugevus:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (purustuspiilt B)
Veeimavus:	W0
Veeauru läbilaskvus:	$\mu \leq 15$
Soojusjuhtivus ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$ P = 50% puhul $\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$ P = 90% puhul
Vastupidavus (külmakindlus)	Vastupidav kasutamisel vastavalt tehnilisele infolehele
Ohtlikud ained:	NPD

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.