



## SP Levell

### - Grundputz -

Soola salvestav poorne aluskrohv Remmersi Sanierputz-krohvide kasutamiseks niisketel ja soolakoormusega seinapindadel vastavalt WTA



Värvitoon	Saadavus		
	Tarnitatavad pakendid	42	
	<b>Pakendi kaal</b>	<b>20 kg</b>	<b>Punker tellimisel!</b>
	Pakendi tüüp	paberkott	
	Pakendi kood	20	62
	<b>Artikli number</b>		
hall (loomulik värvus)	0401	■	■
Punker tellimisel!			

**Kulu** Ca. 9,5 kg/m<sup>2</sup>/ 1cm paksuse kihi puhul  
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.



**Kasutusala**

- Niisked ja soolakoormusega seinapinnad ja müürid
- Vanad hooned, keldrid ja fassaadid
- Soolade eemaldamine ja niiskuse vähendamine
- Kondensaadipuhver ja kaitsekiht sisemistele isolatsioonikihtidele



**Omadused**

- Hea soolasalvestamise võime
- Poorsus 51 Vol.%
- Väga vastupidav sulfaatidele ja madala leelisisaldusega (SR/NA).
- Avatud veeauru difusioonile
- Kapillaaraktiivne
- Espesor aplicado de una capa 10 a 40 mm
- Masinaga peale kantav

### Toote andmed

poorsus	> 45 Vol.%
Kihi paksus	ühekordse kihi korral 10 bis 40 mm
Puistetihedus	Ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Chap. Veeimavus w24	> 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Veeauru läbilaskvus	$\mu \leq 15$
Vee imavus	tellimisel 24 h > 5 mm
Tuleklass	Klass A1
Survetugevus	CS III (3,5 - 7,5 N/mm <sup>2</sup> )
Veevajadus	Ca. 6,5 l/20 kg
Välisseire	GG-Cert + WTA

Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote spetsifikatsioone.

#### Sertifikaat

➤ [WTA-tunnistus](#)


#### Võimalikud süsteemitooted

- [Kiesol \(1810\)](#)
- [SP Prep \(0400\)](#)
- [Remmers tihendusvööbad](#)
- [Remmers saneerimiskrohvid](#)

#### Töö ettevalmistamine


- **Nõuded aluspinnale**  
Kandevõimeline, puhas ja tolmuvaba.
- **Ettevalmistamine**  
Eemaldada krohv, värvi- ja teiste katematerjalide kihid vähemalt 80 cm kõrgemalt kahjustatud kohast.  
Pudedad vuugid kraapida vähemalt 2 cm sügavuselt tühjaks.  
Niisutada aluspind eelnevalt mattniiskeks.  
**Aluspind: imav, nõrga tugevusega**  
Nakkesillana kanda peale võrgukujuliselt (kattepind 50-70 %) maksimaalselt 5 mm paksuse kihina.  
Alternatiiv: Kanda toode peale kraapepahtlina (kontaktkihina).  
**Aluspind: nõrgalt imav**  
Kanda peale SP Prep täielikult katvalt (100%) maksimaalselt 5 mm paksuse kihina.  
Alternatiiv: Kanda toode peale kraapepahtlina (kontaktkihina).  
**Aluspind: Mineraalsed tihendusvööbad**  
Nakkesillana kanda peale SP Prep täielikult katvalt (100%) maksimaalselt 5 mm paksuse kihina. Kanda peale märjalt viimasesse märga vööbakihti.

#### Ettevalmistamine



- **Segamine**  
Valage vesi puhtasse anumasse ja lisage sinna kuivsegu.  
Segage segumikseriga u 3 minuti jooksul intensiivselt kuni homogeense massi saamiseni, kuni materjal on konsistentsilt töötlemiseks valmis.  
Krohvimasinate veeseadistused tuleb määrata kohapeal.

## Töötlemine



### ■ Juhised töötlemiseks

Materjali, ümbruskonna ja aluspinna temperatuur: vähemalt +5 °C kuni maks. +30 °C. Madalad temperatuurid pikendavad, kõrged temperatuurid lühendavad töötlemis- ja tardumisaega.

### ■ Töötlemisaeg (+20 °C)

Ca. 60 minutit

#### ühe kihina

Kanda toode peale sobivate tööriistade või masinaga.

#### kahe kihina

Karestada esimene kiht krohvikammiga.

Pärast piisavat kuivamisaega kanda peale teine kiht.

Tõmmata pealispind hõõrutiga üle.

Karestada pärast tahkumist krohvikammiga horisontaalses suunas enne järgmiste krohvitööde läbiviimist.

Alternatiiv: Töödelda pealispinda järgmiste kihtide pealekandmiseks pärast piisavat kuivamist siluva hõõvliga.

## Töötlemisjuhised

Tahkunud mörti ei tohi ei värsket mördi ega veega uuesti pinnalekantavaks muuta. Kaitske värsket mördipindu väh. 4 päeva kiire kuivamise, pakase ja vihma eest. Peened juuspraod ei kujuta endast ohtu ja ei ole reklamatsiooni põhjuseks, kuna need ei mõjuta toote omadusi. Eduka saneerimise kindlustamiseks tagada WTA-juhisele 2-9-04/D vastavad kuivamistingimused. Masinaga pealekandmisel palume võtta ühendust Remmers Technik Service personaliga, tel. 05432 83900. Masinaga töötlemisel võivad toote spetsiifilised andmed nagu tugevus, õhupooride sisaldus jne. muutuda.

## Juhised

Võib sisaldada püriidi (raudsulfid) jääke. Mitte kasutada kipsi sisaldavatel aluspindadel! Segamiseks kasutatav vesi peab olema joogivee kvaliteediga. Sisaldab vähesel määral kromiiti vastavalt direktiivile 2003/53/EÜ. Looge alati proovipind! Toote iseloomulikud andmed on välja selgitatud laboritingimustes temperatuuril 20 °C ja 65% suhtelist õhuniiskust. Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida. Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.

## Töövahendid/puhastamine


Segamistöõriistad, kellu, siluti, alumiiniumist ujuk, krohvikamm, švamm-hõõrutu



Töövahendid puhastada kohe pärast tööd veega.

## Ladustamine/säilivusaeg

Kuivas kohas, suletud originaalanumas u. 12 kuud.



## Ohutus/Regulatsioonid

Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

#### Jäätmekäitlusjuhised

Suuremad tootejääd tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

#### CE-märgistus



#### Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

09

**GBI P43-4**

EN 998-1: 2017-02

**0401**

Mört, mis pärast sobivuse kontrollimist sobib niiskete, vees lahustuvaid sooli sisaldavate müüride krohvimiseks.

Tuleohutus:	Klass A1
Nakketõmbetugevus:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (mõranemismuster B)
Veeimavus:	$\geq 1,0 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h
Veeauru läbilaskvus:	$\mu \leq 15$
Soojusjuhtimine ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):	$\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ P = 50% $\leq 0,30 \text{ W/(mK)}$ P = 90%
Püsivus (pakasekindlus):	Tehniliste juhiste kohase kasutamise korral püsiv
Ohtlikud ained:	NPD

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta. Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka kui see toimub parema teadmise järgi, mitte mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.