



SP Top White

- Yeso de restauración blanco -

Revestimiento de restauración para mampostería afectada por la humedad y la sal según la WTA



Color	Disponibilidad
	Cant. por palet 42
	UNIDADES DE ENVASADO 20 kg
	Tipo de envase Saco de papel
	Clave de envase 20
	Artículo número
	0402 ■

Consumo / cantidad a aplicar

Aproximadamente 8,8 kg/m²/cm de espesor de capa

Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



Campos de aplicación



- Reparación, renovación y restauración de superficies de paredes húmedas y mampostería contaminada con sal dañina
- Superficies de paredes interiores en sótanos, edificios antiguos y fachadas
- En caso de grandes daños producidos por la sal, en combinación con SP Levell
- Aplicable de un solo lado como revoque empotrado y enlucido de acabado

Propiedades

- Elevada resistencia a los sulfatos y contenido de álcalis de bajo efecto (SR/NA)
- Permeable a la difusión de vapor de agua
- Espesor aplicado de una capa hasta 30 mm
- Apto para aplicar con máquina
- Gran capacidad de almacenamiento de sal.
- Poro hidrofóbico
- Reforzado con fibra
- Estimula el desecado

Certificados

- Certificado WTA

Posibles productos del sistema

- Kiesol (1810)
- SP Prep (0400)
- SP Levell (0401)
- SP Top Q2 (0408)
- SP Fill Q3 (0409)
- Remmers Dichtungsschlämmen
- Tex 6,5/100 (0236)

Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte
Con capacidad portante suficiente, limpio y libre de polvo.
- Preparativos
Eliminar enlucidos, capas de pintura y recubrimientos al menos 80 cm sobre la zona de la imperfección.
Raspar las juntas mórvidas al menos 2 cm.
Mojar previamente los soportes absorbentes.
Sustrato: Absorbente



Aplicar SP Prep o SP Prep rapid como puente de unión en forma de red (cubriendo el 50-70 % de la superficie) con un espesor de capa máximo de 5 mm.

Alternativa: aplicar SP Top White como una capa de rayado (capa de contacto).

Débilmente absorbente


Aplicar SP Prep o SP Prep rapid cubriendo completamente (100 %) con un grosor de capa máximo de 5 mm.

Alternativa: aplicar SP Top White como una capa de rayado (capa de contacto).

Fondo: Lechada mineral

Aplicar SP Prep fresco en fresco como puente de unión totalmente cubriente en la última capa de lechada.

Preparación




■ Mezclado

Preparar agua en un recipiente limpio y adicionarle el mortero seco.

Mezclar de forma intensiva durante aprox. 3 minutos con una herramienta mezcladora, hasta obtener una mezcla homogénea, de consistencia adecuada para la aplicación.

Para el equipo de revoque el correspondiente valor de ajuste del agua deberá determinarse sobre el terreno.

Elaboración



■ Condiciones de aplicación

Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.

Las temperaturas bajas alargan el periodo de aplicación y el tiempo de curado; las temperaturas elevadas los acortan.

Capa de contacto

Aplicar el producto con las herramientas adecuadas.

De una capa

Aplicar el producto con las herramientas o maquinaria adecuadas

De dos capas

Asperizar la primera capa con talocha.

Aplicar la segunda capa luego de un secado adecuado.

Alternativamente, se puede aplicar el espesor total de la capa en dos capas fresco en fresco con colocación del Armierungsgewebe (Tex 6.5/100).

Solapar las bandas de estera en como mín. 10 cm.

Estirar la superficie con la regla modelo.

Post tratamiento de la superficie luego del endurecido.

Preparar la superficie para las capas posteriores luego del adecuado secado con cepillo rabot con rejillas.

En el caso de superficies hidrofóbicas, humedecer con agua relajada hasta conseguir una humedad mate antes de seguir enfoscando.

Indicaciones para la aplicación

No recuperar el mortero endurecido con agua, ni con mortero fresco.

En el caso de fondos problemáticos (extremadamente desigual y/o accidentado) recomendamos la aplicación del tejido de refuerzo en el tercio superior del revoque de saneamiento.

En las esquinas de las aberturas aplicar armaduras diagonales adicionales.

Proteger las capas de mortero fresco durante mín. 4 días contra un secado excesivamente rápido, las temperaturas bajo 0 y la lluvia.

Para espesores de capa mayores, de 10 a 30 mm, se recomienda aplicar el mortero "fresco en fresco" dentro de la capa de yeso.

Reelaboración de las superficies rabotadas después de 24-48 h.

Reelaboración de las superficies de fieltro después de 14 días como mínimo.

Las grietas capilares y de contracción no implican riesgos, ya que no afectan a las propiedades.

Para garantizar en saneamiento exitoso se tendrá que cumplir con las correspondientes condiciones de secado según la ficha técnica WTA 2-9-20/D.

En caso de procesado a máquina, le rogamos que se ponga en contacto con el servicio técnico de Remmers. Tel. 05432 83900

Si se aplica con máquina, pueden presentarse cambios en propiedades específicas del producto, como la resistencia, el contenido de burbujas de aire, etc.

Indicaciones

Puede contener trazas de pirita (sulfuro de hierro).

¡No utilizar con soportes que contengan yeso!

El agua de amasado ha de tener calidad de agua potable.

Pobre en cromato según la directiva 2003/53/CE.

¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!

Los datos característicos del producto han sido obtenidos bajo condiciones de laboratorio, a 20 °C y con un 65% de humedad relativa.

Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.

Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.

Utensilios de trabajo / limpieza

Limpiar los utensilios de trabajo con agua mientras el producto está todavía húmedo.



Herramientas Remmers


➤ Glättkelle (4004)

➤ Glättkelle duo (4118)



Estabilidad de almacenamiento
/ caducidad

Seco, en envases sin abrir, 12 meses



Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Equipo de protección individual

Durante la aplicación a pistola, hay que llevar un aparato de protección respiratoria, con filtro de partículas P2 y unas gafas de protección. Hay que usar guantes y vestimenta de protección adecuados.

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.