



SP Top White

- Sanierputz weiß -

WTA szerinti javítóvakolat nedvesség és só által terhelt falazatokra



Típus/megnevezés	Elérhetőség
	Mennyiség raklaponként 42
	Kiszerezés 20 kg
	Göngyöleg típusa papírszák
	Göngyölegkód 20
	Terméksz.
fehér	0402 ■

Anyagszükséglet

Kb. 8,8 kg/m²/cm rétegvastagság

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek



- Nedves, káros sók által terhelt falfelületek és falazatok javítására és felújítására
- Pincék belső fala, régi épületek és homlokzatok
- Nagy sóterhelés esetén az SP Levell termékkel együtt
- Egy rétegben feldolgozható alsó vagy felső vakolatként

Tulajdonságok

- Nagy szulfátállóság és alacsony hatékonyságú alkáli tartalom (SR/NA)
- Páraáteresztő
- Egy rétegben felhordható max. 30 mm vastagságban.
- Géppel feldolgozható
- Nagy sótároló képesség
- Póruszűrőfő
- Szálerősített
- Kiszáradást elősegítő

Termékjellemzők

Porozitás	> 50 tömeg %
Rétegvastagság	egy rétegben: 10–30 mm, két rétegben: max. 40 mm
Rázósúly	kb. 0,9 kg/dm ³
Nyomószilárdság osztály	CS II (1,5–5,0 N/mm ²)
Vízigény	kb. 5,8 l/20 kg
Kapilláris vízfelvétel w24	> 0,3 kg/m ²
Páraáteresztőképességi érték μ	≤ 15
Páraáteresztő képesség	μ ≤ 15
Víznyomulási mélység	24 óra után < 5 mm
[pk_an_brandverhaltensklasse]	A1
Legnagyobb szemcseméret	1,25 mm DIN EN 13139 szerinti szemcseméret
Külső minőségellenőrzés	GG-Cert + WTA

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.



Tanúsítványok

➤ **WTA-Zertifikat**

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- **Kiesol (1810)**
- **SP Prep (0400)**
- **SP Levell (0401)**
- **SP Top Q2 (0408)**
- **SP Fill Q3 (0409)**
- **Remmers vízszigetelő habarcsok**
- **Tex 6,5/100 (0236)**

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Hordképes, tiszta és pormentes.

■ Előkészítés

A vakolat-, festékrétegeket és bevonatokat min. 80 cm-rel a károsodott terület felett el kell távolítani.

Málló fugát ki kell kaparni min. 2 cm mélyen.

A nedvszívó felületeket mattnedvesre elő kell nedvesíteni.

Alapozás: szívó

Az SP Prep vagy SP Prep rapid vakolatot tapadóhídként hálószerűen (50–70% felületi fedéssel), max. 5 mm-es rétegvastagságban kell felhordani.

Alternatív megoldás: az SP Top White-ot karcos glettelésként (kontaktréteg) felhordani.

Alapfelület: gyengén nedvszívó


Az SP Prep vagy SP Prep rapid vakolatot teljes fedéssel (100%), max. 5 mm-es rétegvastagságban kell felhordani.

Alternatív megoldás: az SP Top White-ot karcos glettelésként (kontaktréteg) felhordani.

Alapfelület: ásványi vízszigetelő habarcs

Az SP Prep vakolatot teljes fedésű tapadóhídként, friss a frissben kell felhordani az utolsó nedves rétegre.

Előkészítés




■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.

Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.

A vakológépekhez a helyszínen kell meghatározni a megfelelő vízbeállítási értéket.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.

A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

■ Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

kb. 60 perc

Kontaktréteg

A terméket megfelelő szerszámmal kell felvinni.

Egyrétegű

A terméket megfelelő szerszámmal vagy géppel kell felhordani.

Kétrétegű

Az első réteget vakolatfésűvel fel kell érdesíteni.

A második réteget megfelelő száradás után kell felhordani.

Alternatív összrétegvastagság 2 rétegben friss a frissben egy erősítőszövet (Tex 6,5/100, cikksz. 0236) beágyazásával.

Az erősítőszövetet min. 10 cm-es átlapolással kell fektetni.

A felületet kartecsnivel le kell húzni.

A felületet kikeményedés után át kell dolgozni.

A már felvitt réteg megfelelő száradása után a felületet rácsos simítóval kell a következő réteghez előkészíteni.

Hidrofób felület esetén a további vakolatréteg felhordása előtt lágy vízzel mattnedvesre elő kell nedvesíteni.

Feldolgozási tudnivalók

A megszállárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.

Kritikus alapfelület esetén (erősen egyenlőtlen, darabos, vegyes falazat) erősítő szövet beágyazását javasoljuk a felújító vakolat felső harmadában.

Épületnyílások sarkainál pótlólagos átlós erősítést kell beépíteni.

A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől.

Ha a rétegvastagság nagyobb, mint 10–30 mm, javasolt a vakolatrétegen belül a habarcsot friss a frissen alkalmazni.

A rácsos simítóval simított felületek átdolgozása 24–48 óra elteltével

Nemezelt felületek átdolgozása legkorábban 14 nap elteltével

A finom hajszál- és zsurgorodási repedések nem kifogásolhatók, nem jelentenek minőségi hibát, mert nem



befolyásolják a termék tulajdonságait.
A felújítás eredményességének biztosítása érdekében a WTA 2-9-20/D sz. tájékoztatójának megfelelő száradási feltételeket kell biztosítani.
Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.
Gépi feldolgozásnál megváltozhatnak a termékspecifikus mutatószámok, mint pl. a szilárdság, a légrétegtartalom stb.

Tudnivalók

Nyomokban pirítet (vasszulfidot) tartalmazhat.
Gipsztartalmú alapfelületen nem alkalmazható!
Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.
Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)
Próbafelület készítése kötelező!
A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.
Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

Munkaeszközök és tisztításuk



A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Remmers szerszámok

- **Mischgefäß (4030)**
- **Putzkamm (4130)**
- **Gitterrabet (4231)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)**
- **Glättkelle (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**
- **Schwammbrett rot (4935)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan kiserelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Teljesítménynyilatkozat

- **Teljesítménynyilatkozat**
- **Leistungserklärung**



CE-jelölés



CE Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

UKCA Remmers (UK) Limited

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

CE 06 / UKCA 21

GBI-P 47-4

EN 998-1: 2017-02

0402

Megfelelőségi vizsgálat szerinti habarcs, alkalmas nedves és vízdoldható sókat tartalmazó falazatok vakolására.

Tűzzel szembeni viselkedési osztály:	A1
Tapadó-húzószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (B töréskép)
Vízfelvétel:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ 24 óra után
Páraáteresztő képesség (μ):	≤ 15
Hővezető képesség ($\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$):	$\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ (EN 1745 táblázat szerinti érték)
P = 50%	
Tartósság (fagyállóság):	Tartós, a műszaki adatlapban rögzített felhasználás szerint
Veszélyes anyagok:	NPD

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.