



## SP Top rapid

### - Restauración rápida de yeso -

Revoque de saneamiento para enlucidos afectados por la sal y humedad según WTA



Color	Disponibilidad	
	Cant. por palet	42
	<b>UNIDADES DE ENVASADO</b>	<b>20 kg</b>
	Tipo de envase	Saco de papel
	Clave de envase	20
	<b>Artículo número</b>	
Blanco antiguo (color propio)	0404	■

#### Consumo / cantidad a aplicar

Aprox. 8,0 kg/m<sup>2</sup>/cm de grosor de capa, con 2 cm de capa de enlucido aprox. 16 kg/m<sup>2</sup>  
Hay que determinar el consumo exacto en una superficie de muestra suficientemente grande.



#### Campos de aplicación



- Reparación rápida de paredes afectadas por la sal y la humedad (paredes interiores en sótanos y edificios antiguos)
- Fachadas, edificios históricos y monumentos históricos
- En caso de grandes daños producidos por la sal, en combinación con SP Levell
- Aplicable de un solo lado como revoque empotrado y enlucido de acabado

#### Propiedades

- De endurecido rápido
- Elevada resistencia a los sulfatos y contenido de álcalis de bajo efecto (SR/NA)
- Gran capacidad de almacenamiento de sal.
- Permeable a la difusión de vapor de agua
- Poro hidrofóbico
- Reforzado con fibra
- Estimula el desecado
- Espesor aplicado de una capa hasta 30 mm

#### Datos característicos del producto

Espesor de capa	De una capa hasta 30 mm De dos capas hasta 40 mm
Densidad aparente	Aprox. 0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Clase de resistencia a la presión	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Necesidades de agua	Aprox. 6,2-6,4 l / 20 kg
Absorción de agua capilar w24	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Permeabilidad al vapor de agua	μ ≤ 15
Profundidad de penetración del agua	Luego de 24 h < 5 mm
Comportamiento en fuego	Clase A1
Grano máximo	1,25 mm Grano de la roca según DIN EN 13139
Supervisión externa	GG-Cert + WTA

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.



Certificados

➤ Certificado WTA


Posibles productos del sistema

- Kiesol (1810)
- SP Prep rapid (0406)
- SP Top Q2 (0408)
- SP Fill Q3 (0409)
- Color SP (3080)
- Tex 6,5/100 (0236)
- Lechada Remmers

Preparación del trabajo


- Requisitos que debe cumplir el soporte  
Con capacidad portante suficiente, limpio y libre de polvo.
- Preparativos  
Eliminar enlucidos, capas de pintura y recubrimientos al menos 80 cm sobre la zona de la imperfección.  
Raspar las juntas mórbidas al menos 2 cm.  
Mojar previamente los soportes absorbentes.  
**Fondo: Absorbente con baja resistencia**  
Aplicar SP Prep rapid como puente de unión en forma de red (cubriendo el 50-70 % de la superficie) con un espesor de capa máximo de 5 mm.  
Alternativa: aplicar SP Top rapid como una capa de rayado (capa de contacto).  
**Débilmente absorbente**  
Aplicar SP Prep o P Prep rapid cubriendo completamente (100 %) con un espesor de capa máximo de 5 mm.  
Alternativa: aplicar SP Top rapid como una capa de rayado (capa de contacto).  
Sustrato: Lechada mineral de sellado de fraguado rápido  
Aplicar SP Prep rapid fresh en fresco como puente de unión totalmente cubriente en la última capa de lechada.

Preparación



- Mezclado  
Preparar agua en un recipiente limpio y adicionarle el mortero seco.  
Mezclar de forma intensiva durante aprox. 3 minutos con una herramienta mezcladora, hasta obtener una mezcla homogénea, de consistencia adecuada para la aplicación.

Elaboración



- Condiciones de aplicación  
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.  
Las temperaturas bajas alargan el periodo de aplicación y el tiempo de curado; las temperaturas elevadas los acortan.
- Tiempo de aplicación (+20 °C)  
Aprox. 30 minutos  
**De una capa**  
Aplicar el producto con las herramientas adecuadas.  
**De dos capas**  
Asperizar la primera capa con talocha.  
Aplicar la segunda capa luego de un secado adecuado.  
Alternativamente, aplicar el espesor total de la capa en dos capas, fresco en fresco, con un tejido de refuerzo (Tex 6.5/100). Superponga las hojas de tela al menos 10 cm.  
  
Estirar la superficie con la regla modelo.  
Post tratamiento de la superficie luego del endurecido.  
Preparar la superficie para las capas posteriores luego del adecuado secado con cepillo rabot con rejillas.  
En el caso de superficies hidrofóbicas, humedecer con agua relajada hasta conseguir una humedad mate antes de seguir enfoscando.

Indicaciones para la aplicación

No recuperar el mortero endurecido con agua, ni con mortero fresco.  
En el caso de fondos problemáticos (extremadamente desigual y/o accidentado) recomendamos la aplicación del tejido de refuerzo en el tercio superior del revoque de saneamiento.  
En las esquinas de las aberturas aplicar armaduras diagonales adicionales.  
Proteger las capas de mortero fresco durante mín. 4 días contra un secado excesivamente rápido, las temperaturas bajo 0 y la lluvia.  
Las grietas capilares y de contracción no implican riesgos, ya que no afectan a las propiedades.  
Para garantizar en saneamiento exitoso se tendrá que cumplir con las correspondientes condiciones de secado según la ficha técnica WTA 2-9-20/D.

Indicaciones

Puede contener trazas de pirita (sulfuro de hierro).  
¡No utilizar con soportes que contengan yeso!  
El agua de amasado ha de tener calidad de agua potable.



Pobre en cromato según la directiva 2003/53/CE.  
¡Reservar siempre una o más superficies para realizar pruebas!  
Los datos característicos del producto han sido obtenidos bajo condiciones de laboratorio, a 20 °C y con un 65% de humedad relativa.  
Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.  
Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.

Utensilios de trabajo / limpieza




Mezcladora, cucharón, allanadora, llana, regla modelo de aluminio, talocha, rabot con rejillas, esponja

Limpiar los utensilios de trabajo con agua mientras el producto está todavía húmedo.

Herramientas Remmers

- Glättkelle (4004)
- Glättkelle duo (4118)

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



Seco, en envases sin abrir, 12 meses

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Identificación CE



Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

07  
GBI P48-2  
EN 998-1: 2017-02  
0404

Mortero que sea apropiado (según prueba de aptitud) para el enlucido de muros húmedos que contienen sales hidrosolubles.

Comportamiento frente al fuego:	Clase A1
Resistencia a la tracción:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (imagen de rotura B)
Absorción del agua:	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> luego de 24 h
Permeabilidad al vapor:	μ ≤ 15
Conductividad térmica (λ10,dry):	≤ 0,27 W/(m·K) para P = 50%
Durabilidad (resistencia a las heladas):	Resistente si se utiliza según la hoja de características técnicas
Sustancias peligrosas:	NPD

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.