



SP Top rapid

- Enduit d'assainissement rapide -

Enduit d'assainissement pour maçonneries exposés à l'humidité et aux sels, conforme WTA



Type / Désignation	Disponibilité	
	Nbre / palette	42
	Taille / Quantité	20 kg
	Conditionnement	Sac papier
	Emballage / Code	20
	Art. n°	
blanc ancienne (couleur propre)	0404	■

Consommation

Env. 8,5 kg/m² par cm épaisseur de couche, lors d'une épaisseur de couche de 2 cm env. 17 kg/m².

Déterminer la consommation exacte sur une surface échantillon suffisamment grande.



Domaines d'utilisation



- Pour la remise en état rapide des murs chargés de sels et d'humidité (murs intérieurs de caves et constructions anciennes).
- Pour façades, bâtiments historiques et monuments.
- Lors des charges de sels plus élevées, utiliser le produit en combinaison avec SP Levell
- Peut être appliqué en une seule couche comme couche de base et comme couche de finition

Propriétés

- Durcissement rapide
- Haute résistance aux sulfates, faible teneur en alcalis actifs (SR/NA)
- Grande capacité de stockage de sel
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Pores hydrophobes
- Renforcé de fibres
- Favorise l'assèchement
- Application en épaisseur jusqu'à 30 mm

Données techniques



Epaisseur de couche	Simple couche jusqu'à 30 mm Deux couches jusqu'à 40 mm
Densité volumique	env. 0,9 kg/dm ³
Classe de résistance à la compression	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Quantité d'eau	env. 6,2-6,4 l / 20 kg
Absorption capillaire d'eau w24	≥ 0,3 kg/m ²
Nombre de résistance à la perméabilité à la vapeur d'eau μ	≤ 15
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 15
Profondeur de pénétration d'eau	après 24 h < 5 mm
Réaction au feu	Classe A1
[pk_anL_brandverhaltensklasse]	A1
Granulométrie maximale	1,25 mm Granulométrie selon la norme DIN EN 13139
Contrôle de qualité	GG-Cert + WTA

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

Certificats

➤ [Certificat WTA](#)


Produits complémentaires

➤ [Kiesol \(1810\)](#)
 ➤ [SP Prep rapid \(0406\)](#)
 ➤ [SP Top Q2 \(0408\)](#)
 ➤ [SP Fill Q3 \(0409\)](#)
 ➤ [Color SP \(3080\)](#)
 ➤ [Tex 6,5/100 \(0236\)](#)
 ➤ [Badigeons d'étanchéité de Remmers](#)

Préparation


- **Exigences concernant le support**
Porteur, propre et sans poussière.
- **Traitement préliminaire**
 Eliminer les enduits, peintures et revêtements au minimum 80 cm au-dessus de la zone endommagée.
 Gratter les joints friables sur 2 cm de profondeur.
 Pré-humidifier les substrats absorbants.
Support: absorbant, à faible résistance
 Appliquer SP Prep rapid comme pont d'adhérence sous forme de treillis (couverture de la surface 50-70 %) avec une épaisseur de couche de 5 mm maximum.
 Autre possibilité : appliquer SP Top Rapid comme couche tir-à-zéro (couche de contact).
Support: faiblement absorbant
 Appliquer SP Prep ou SP Prep rapid en couvrant entièrement (100 %) avec une épaisseur de couche de 5 mm maximum.
 Autre possibilité : appliquer SP Top Rapid comme couche tir-à-zéro (couche de contact).
Substrat : coulis d'étanchéité minéral à prise rapide .
 Appliquer SP Prep Rapid comme pont d'adhérence complètement couvrante, frais-en-frais dans la couche de badigeon finale.

Préparation



- **Préparation / Mélange**
 Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
 Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à obtenir une consistance adaptée pour la mise en oeuvre.

Mise en œuvre



- **Conditions de mise en œuvre**
 Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
 Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.
- **Durée pratique d'utilisation (20°C)**
 env. 30 min.
- **Monocouche**
 Appliquer le produit avec les outils appropriés.
- **Bicouche**
 Rayer la première couche avec un peigne de plâtrier.



Appliquer la deuxième couche après séchage de la première.

Une autre solution consiste à appliquer l'épaisseur totale de la couche en deux couches, frais dans frais, avec un tissu de renfort (Tex 6.5/100). Faites chevaucher les feuilles de tissu d'au moins 10 cm.

Dresser le support à la règle.

Traitement ultérieur du support après la prise.

Avant application de la couche suivante, préparer le support - après séchage complet - au rabot à grille.

Dans le cas de surfaces hydrophobes, mouiller au préalable avec de l'eau expansée jusqu'à obtenir une humidité mate avant de poursuivre le crépissage.

Informations de mise en œuvre

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier en lui ajoutant de l'eau ou du mortier frais.

Dans le cas de supports critiques (très irréguliers, fissurés, maçonnerie mixte), la mise en place d'un treillis d'armature dans le tiers supérieur du crépi d'assainissement est préconisée.

Aux coins des ouvertures, prévoir de l'armature supplémentaire en diagonale.

Protéger la surface fraîche pendant 4 jours au minimum d'un séchage trop rapide, du gel et de la pluie.

Le faïencage / les fissures de retrait sont sans importance et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation, les valeurs techniques n'en étant pas altérées.

Pour assurer le bon résultat de l'assainissement, respecter les conditions de séchage appropriées, conformément à la fiche all. WTA 2-9-20/D.

Important

Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).

Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre.

Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.

Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)!

Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.

Pour la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outillage / Nettoyage des outils



Outil de malaxage, truelle, truelle de lissage, plateau, règle de plâtrier en alu, brosse à plâtre, rabot à plâtre, planche éponge


Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.

Outils Remmers

- **Récipient de mélange (4030)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)**
- **Putzkamm (4130)**
- **Schwammbrett rot (4935)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**
- **Gitterrabort (4231)**
- **Lisseuse (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Lisseuse duo - deux coins arrondis (4118)**

Stockage / Tenue en stock

Env. 12 mois, au sec, en emballage non ouvert.



Sécurité / Réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Déclaration de performance

- **Leistungserklärung**



Déclaration de conformité

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 07 / UKCA 21

GBI P 48-3

EN 998-1: 2017-02

0404

Mortier qui est adapté, après un contrôle, pour le plâtrage de la maçonnerie humide dont on peut trouver des sels solubles à l'eau.

Comportement au feu:

Classe A1

Résistance à la traction:

 $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (rupture B)

Absorption d'eau:

 $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h

Perméabilité à la vapeur d'eau:

 $\mu \leq 15$ Conductivité thermique ($\lambda_{10, \text{dry}}$): $\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ pour P = 50%

Durabilité (résistant au gel):

Résistant lors de la mise en oeuvre selon les fiches techniques

Substances dangereuses:

NPD

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.

Cette édition annule et remplace les précédentes.