



## SP Top rapid

### - Saneerputz snel -

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA



| Type/benaming         | Leverbaar                    |              |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
|                       | Aantal per pallet            | 42           |
|                       | <b>Grootte / hoeveelheid</b> | <b>20 kg</b> |
|                       | Verpakkingstype              | papieren zak |
|                       | Verpakkingscode              | 20           |
|                       | <b>art.nr.</b>               |              |
| Oud wit (eigen kleur) | 0404                         | ■            |

#### Verbruik

Ca. 8,5 kg/m<sup>2</sup>/cm laagdikte, bij 2 cm laagdikte ca. 17 kg/m<sup>2</sup>

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



#### Toepassing



- Snelle instandhouding vochtige en met zout belaste wanden (binnen bij kelders en oude gebouwen)
- Voor gevels, historische gebouwen en monumenten
- Bij een hoge zoutbelasting in combinatie met SP Levell
- In één laag te verwerken als basis- of afwerkstuc laag

#### Eigenschappen

- Snel verhardend
- Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
- Hoog zoutbufferend vermogen
- Dampdoorlatend
- Poriën hydrofoob
- Vezelversterkt
- Uitdrogingsbevorderend
- Laagdikte één laag tot 30 mm

#### Technische gegevens

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Laagdikte                      | Eén laag tot 30 mm<br>Twee lagen tot 40 mm    |
| Schudmaat                      | Ca. 0,9 kg/dm <sup>3</sup>                    |
| Druksterkteklasse              | CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )          |
| Waterdosering                  | Ca. 6,2-6,4 l / 20 kg                         |
| Capillaire wateropname w24     | ≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup>                       |
| Dampdiffusieweerstand μ        | ≤ 15                                          |
| Dampdoorlaatbaarheid           | μ ≤ 15                                        |
| Waterindringdiepte             | na 24 uur < 5 mm                              |
| Brandklasse                    | Klasse A1                                     |
| [pk_anl_brandverhaltensklasse] | A1                                            |
| Maximale korrelgrootte         | 1,25 mm<br>Korrelgrootte volgens DIN EN 13139 |
| Kwaliteitswaarborg             | GG-Cert + WTA                                 |

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



## Certificaten

➤ **WTA-Certificaat**

## Mogelijke systeemproducten

- **Kiesol (1810)**
- **SP Prep rapid (0406)**
- **SP Top Q2 (0408)**
- **SP Fill Q3 (0409)**
- **Color SP (3080)**
- **Tex 6,5/100 (0236)**
- **Remmers afdichtingsmortels**

## Werkvoorbereiding

■ **Ondergrond vereisten**

Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

■ **Voorbereidingen**

Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

**Ondergrond: zuigend met een lage sterkte**

SP Prep rapid als hechtbrug in netvorm aanbrengen (oppervlakte 50-70 % bedekt) met max. 5 mm laagdikte.

Alternatief: SP Top Rapid aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

**Ondergrond: Zwak zuigend**


SP Prep of SP Prep Rapid volledig dekkend (100 %) aanbrengen met max. 5 mm laagdikte.

Alternatief: SP Top Rapid aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

**Ondergrond: snel hardende minerale afdichtingslurry.**

SP Prep Rapid als volledige dekkende hechtbrug in de laatste slurrylaag vers-in-vers aanbrengen.

## Voorbereiding




■ **Vermengen**

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Door behulp van een mixer, ongeveer 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.

## Verwerking



■ **Richtlijnen**

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

■ **Verwerkingstijd (+20 °C)**

ca. 30 minuten

**Eén laag**

Het product met het gepaste materiaal aanbrengen.

**Twee lagen**

De eerste laag met een stuckam opruwen.

De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

U kunt ook de totale laagdikte in twee lagen aanbrengen, vers in vers, met een verstevigingsweefsel (Tex 6.5/100). Steeds overlappen met ten minste 10 cm.

Het oppervlak met rei natrekken.

Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbereiden met rasterspaan.

In het geval van hydrofobe oppervlakken, vooraf bevochtigen met ontspannen water tot een matte vochtigheid alvorens verder te bepleisteren.

## Applicatie

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

Op kritische ondergronden (zeer oneffen, diepe groeven, gemengd metselwerk) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

Haarscheurtjes / kripscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Voor een succesvol resultaat van de sanering is het onontbeerlijk de droogomstandigheden volgens WTA voorschriften 2-9-20 / D te volgen.

## Opmerking

Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Steeds een proefvlak zetten!



Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen. Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

#### Gereedschap / reiniging




Mengapparaat, spaan, vlakspaan, raapbord, alu-schuurbord, stuckam, roosterspaan, sponsbord

Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

#### Remmers gereedschap

- > **Mengvat (4030)**
- > **Aanbrengplaat (4436)**
- > **Alutandkam (4429)**
- > **Pleisterkam (4130)**
- > **Sponsbord rood (4935)**
- > **Sponsbord geel (4936)**
- > **Gitterrabet (4231)**
- > **Vlakspaan (4004)**
- > **Vlakspaan (4117)**
- > **Gladspaan duo (4118)**

#### Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

#### Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

#### Prestatieverklaring

- > **Prestatieverklaring**
- > **Prestatieverklaring**

#### Verklaring van conformiteit



#### Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

#### UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 07 / UKCA 21

**GBI P48-3**

EN 998-1: 2017-02

**0404**

Mortel na geschiktheidstest geschikt voor het bepleisteren van vochtig metselwerk dat in water oplosbare zouten bevat.

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Brandklasse:                                              | Klasse A1                                 |
| Hechtterksterkte:                                         | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Breukbeeld B) |
| Wateropname:                                              | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ na 24 h         |
| Waterdampdoorlaatbaarheid:                                | $\mu \leq 15$                             |
| Thermische geleidbaarheid ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ): | $\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ voor P = 50%   |
| Duurzaamheid (vorstbestendigheid):                        | Bestand, indien gebruikt volgens TM       |
| Gevaarlijke stoffen:                                      | NPD                                       |

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.