



SP Top rapid

- Saneerputz Snel -

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA



Type/naam	Leverbaar	
	Aantal per pallet	42
	Grootte / hoeveelheid	20 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	20
	art.nr.	
antiekwit (eigen kleur)	0404	■

Verbruik

Ca. 8,5 kg/m²/cm laagdikte, bij 2 cm laagdikte ca. 17 kg/m²

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing



- Snelle instandhouding vochtige en met zout belaste wanden (binnen bij kelders en oude gebouwen)
- Gevels, historische gebouwen en monumenten
- Bij een hoge zoutbelasting in combinatie met SP Levell
- In één laag te verwerken als basis- of afwerkstuc laag

Eigenschappen

- Snel verhardend
- Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
- Hoog zoutbufferend vermogen
- Dampdoorlatend
- Poriënhydrofoob
- Vezelversterkt
- Uitdrogingsbevorderend
- Laagdikte één laag tot 30 mm



Technische gegevens

Laagdikte	Eén laag tot 30 mm Twee lagen tot 40 mm
Schudmaat	ca. 0,9 kg/dm ³
Druksterkte klasse	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Waterdosering	Ca. 6,2-6,4 l / 20 kg
Capillaire wateropname w24	≥ 0,3 kg/m ²
Dampdiffusieweerstand μ	≤ 15
Dampdoorlatendheid	μ ≤ 15
Waterindringdiepte	na 24 uur < 5 mm
Brandklasse	A1
[pk_anl_brandverhaltensklasse]	A1
Maximale korrelgrootte	1,25 mm Korrelgrootte volgens DIN EN 13139
Kwaliteitscontrole	GG-Cert + WTA

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

➤ [WTA-certificaat](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Kiesol \(1810\)](#)
- [SP Prep rapid \(0406\)](#)
- [SP Top Q2 \(0408\)](#)
- [SP Fill Q3 \(0409\)](#)
- [Color SP \(3080\)](#)
- [Tex 6,5/100 \(0236\)](#)
- [Remmers afdichtingsmortels](#)

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

■ Voorbereiding

Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

Slechte voegen min. 2 cm diep uitkrabben.

Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

SP Prep rapid als hechtbrug in netvorm aanbrengen (oppervlakte 50-70 % bedekt) met max. 5 mm laagdikte.

Alternatief: SP Top Rapid aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

Ondergrond: zwak zuigend


SP Prep of SP Prep Rapid volledig dekkend (100 %) aanbrengen met max. 5 mm laagdikte.

Alternatief: SP Top Rapid aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

Ondergrond: snel hardende minerale afdichtingslurry.

SP Prep Rapid als volledige dekkende hechtbrug in de laatste slurrylaag vers-in-vers aanbrengen.

Voorbereiding




■ Vermengen

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Met een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt.



Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

■ Verwerkingstijd (+20°C)

Ca. 30 minuten

Eén laag

Het materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

Twee lagen

De eerste laag met een stuckam opruwen.

De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

U kunt ook de totale laagdikte in twee lagen aanbrengen, vers in vers, met een verstevigingsweefsel (Tex 6.5/100). Steeds overlappen met ten minste 10 cm.

Het oppervlak met rei natrekken.

Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbereiden met roosterspaan.

In het geval van hydrofobe oppervlakken, vooraf bevochtigen met ontspannen water tot een matte vochtigheid alvorens verder te bepleisteren.

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.

Op kritische ondergronden (zeer oneffen, diepe groeven, gemengd metselwerk) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

Haarscheurtjes / kripscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Om het succes van de sanering te kunnen waarborgen, overeenkomstige drogingscondities conform WTA-merkblad 9-20/D aanhouden.

Opmerking

Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Niet op gipshoudende ondergronden verwerken!

Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.

Altijd een proefvlak opzetten!

Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.



Gereedschap / reiniging




Mengapparaat, spaan, vlakspaan, raapbord, alu-schuurbord, stuckam, roosterspaan, sponsbord

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- > Mengvat (4030)
- > Aanbrengplaat (4436)
- > Alutandkam (4429)
- > Pleisterkam (4130)
- > Sponsbord rood (4935)
- > Sponsbord geel (4936)
- > Roosterrabot (4231)
- > Vlakspaan (4004)
- > Glättkelle (4117)
- > Gladde spaan duo (4118)

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Prestatieverklaring

- > Prestatieverklaring
- > Prestatieverklaring

Verklaring van conformiteit



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 07 / UKCA 21

GBI P48-3

EN 998-1: 2017-02

0404

Mortel na geschiktheidstest geschikt voor het bepleisteren van vochtig metselwerk dat in water oplosbare zouten bevat.

Brandklasse:	Klasse A1
Hechtterksterkte:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Breukbeeld B)
Wateropname:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ na 24 h
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 15$
Thermische geleidbaarheid ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	$\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ voor $P = 50\%$
Duurzaamheid (vorstbestendigheid):	Bestand, indien gebruikt volgens TM
Gevaarlijke stoffen:	NPD

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.