SP Prep rapid

- Gobetis rapide -

Gobetis à prise rapide

Couleur	Disponibilité	
	Nombre/palette	30
	Taille / Quantité	**30 kg**
	Type de conditionnement	Sac en papier
	Clé de fermeture	30
	Art. n°	
gris	0406	■

Consommation

couverture totale: 4 - 6 kg/m²

Déterminer la consommation exacte sur une zone d'essai suffisamment grande.

Domaines d'application

- Préparation de la surface avant l'application d'enduits minéraux
- Pour égaliser la différence en pouvoir absorbant du support

Propriétés

- Bonne adhérence au support
- A prise rapide
- Recouvrable après 90 minutes
- Haute résistance aux sulfates et faible teneur en alcalis actifs (SR/NA)

Caractéristiques techniques

Epaisseur de couche	au max. 5 mm
Densité volumique	Ca. 1,7 kg/dm³
Quantité d'eau	Env. 4,4 l/30 kg
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 18
Profondeur de pénétration d'eau	après 1 h > 5 mm
Comportement au feu	classe A1
Résistance à la traction par flexion (28 jours)	CS IV (> 6,0 N/mm²)
Granulométrie maximale	3.15 mm Taille des grains selon la norme DIN EN 13139

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Produits du système

- **Kiesol (1810)**
- **ZM HF [basic] (0220)**
- **SP Top SL [basic] (1050)**
- **Crépi d'assainissement Remmers**

Préparation du travail

Exigences du support
Porteur, propre et sans poussière.

Traitement préliminaire
Pré-humidifier les substrats absorbants .

Préparation



Mélanger
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
Mélanger env. 3 minutes avec un mélangeur jusqu'à l'obtention d'une masse homogène prête à utiliser.

Mise en oeuvre



Directives
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

Température de traitement (+20 °C)
env. 10 min.

Supports absorbants
Appliquer SP Prep rapid comme pont d'adhérence sous forme de treillis (couverture de la surface 50-70 %) avec une épaisseur de couche de 5 mm maximum.

Etanchéité intérieure et supports peu absorbants
Appliquer SP Prep ou SP PRep Rapid complètement couvrante (100 %) avec une épaisseur de couche maximale de 5 mm.

Applications

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction

	d'eau, ni par adjonction de mortier frais. Ne pas utiliser le produit pour l'égalisation des inégalités. Application de la couche de stuc après 90 minutes au plus tôt. Améliorer l'adhérence aux surfaces lisses et denses avec ZM HF [basic].
Remarques	Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer). Ne pas appliquer sur support contenant du plâtre. Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable. Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG. Toujours réaliser une/des surface(s) test(s)! Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique. Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.
Outils / nettoyage	Matériel de mélange, truelle, balai en acier, malaxeur, pistolet à trémie
	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau.
Stockage / Conservation	Env. 12 mois en emballages fermés, au sec.
	
Sécurité / réglementation	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
Elimination	Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.
Déclaration de performances	**Leistungserklärung GBI P54-2**

Déclaration de conformité

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen
UKCA Remmers (UK) Limited
Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU
CE 07 / UKCA 21

GBI P 54-2
EN 998-1: 2017-02
0406

Mortier conformément à test d'aptitude sans propriétés spécifiques.

Comportement au feu:	classe A1
Résistance à la traction:	≥ 0,08 N/mm² (rupture B)
Absorption d'eau:	W0
Perméabilité à la vapeur:	μ ≤ 18
Conductivité thermique (λ10,dry):	≤ 0,83 W/(mK) pour P = 50%, ≤ 0,93 W/(mK) pour P = 90%
Durabilité (résistance au gel):	résistant, lors d'une application selon les fiches techniques
Substances dangereuses:	pas d'application

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.