



## SP Top Q2

### - Feinputz -

Ásványi finomvakolat

Típus/megnevezés	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	36	42
	<b>Kiszerezés</b>	<b>25 kg</b>	<b>20 kg</b>
	Göngyöleg típusa	papírzsák	PE-zsák
	Göngyölegkód	25	20
	<b>Terméksz.</b>		
törtfehér (saját szín)	0408	■	
különleges színek	0524		■

#### Anyagszükséglet

Kb. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm, átlagosan kb. max. 3,5 kg/m<sup>2</sup>

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



#### Alkalmazási területek

- Felületi és vékonyréteg-vakolat



#### Tulajdonságok

- Páraáteresztő
- Víz-, időjárás- és fagyálló
- Kézzel és géppel feldolgozható
- Filcezhető

#### Terméjkellemzők

Rétegvastagság	egy rétegben 2–5 mm
Rázósúly	kb. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Vízigény	0408-as cikk = kb. 6,0 l/25 kg 0524-es cikk = kb. 4,8 l/20 kg
Vízfelvételi koefficiens w24	≤ 0,5kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Tűzzel szembeni viselkedési osztály	A1
Nyomószilárdság	CS II (1,5–5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Szilárd habarcs nyers sűrűsége	kb. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Szemcsefinomság	< 0,5 mm

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

#### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- **Color LA (6400)**
- **Color SH (0630)**
- **Remmers felújító vakolatok**

#### Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**  
Hordképes, tiszta és pormentes.
- **Előkészítés**  
Az alapfelületet mattnedvesre kell előnedvesíteni.  
A hidrofóbizált alapfelületet csökkentett felületi feszültségű vízzel kell előnedvesíteni.




### Előkészítés



#### ■ Bekeverés

A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni. Keverőszerszám segítségével kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát.

### Feldolgozás



#### ■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alappelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C. A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.

#### ■ Feldolgozhatósági idő (+20 °C)

kb. 2 óra

#### Kontaktréteg

A terméket megfelelő szerszámmal kontaktréteggént felhordani.

A terméket a kívánt rétegvastagságban kell felhordani.

Megfelelő szerszámmal simára húzni.

A felületet kikeményedés után át kell dolgozni.

### Feldolgozási tudnivalók

A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni. A friss habarcsfelületet min. 4 napig védeni kell a gyors kiszáradástól, fagytól és esőtől. A finom hajszal-/zsugorodási repedések nem okoznak problémát és nem kifogásolhatók, mert nem befolyásolják a termék tulajdonságait. Épületnyílások sarkainál pótlólagos átlós erősítést kell beépíteni. Egy összefüggő felület bevonásánál a munkát nem szabad megszakítani. A több állványos nagyobb felületnél az állványcsatlakozási felhívások elkerülése érdekében a teljes beállványozott felületet egyszerre kell bevonni. Az összefüggő felületeknél csak azonos sarzsizszámú anyagot szabad felhordani. Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni. Gépi feldolgozás esetén kérjük, hívja a Remmers-Technik Service munkatársait a következő telefonszámon: +49 5432 83900.

### Tudnivalók

Nyomokban piritet (vasszulfidot) tartalmazhat. Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv). Gipsztartalmú alappelületen nem alkalmazható! Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni. Próba felület készítése kötelező! Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni. A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.

### Munkaeszközök és tisztításuk




A munkaeszközöket friss állapotban vízzel kell tisztítani.

#### Remmers szerszámok

- Mischgefäß (4030)
- Collomix® Rührer KR (4292)
- Aufziehplatte (4436)
- Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)
- Glättkelle (4004)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle duo (4118)
- Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)
- Schwambrett gelb (4936)
- Reibebrett Latex (4548)

### Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan kiszerelésben száraz helyen tárolva 12 hónapig.



### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

### Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.



Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Teljesítménynyilatkozat

- ▶ [Teljesítménynyilatkozat](#)
- ▶ [Teljesítménynyilatkozat](#)

CE-jelölés



**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

**UKCA Remmers (UK) Limited**

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

CE 07 / UKCA 21

**GBI-P 42-4**

EN 998-1: 2017-02

**0408**

Megfelelőségi vizsgálat szerinti, különleges tulajdonságok nélküli habarcs

Tűzzel szembeni viselkedési osztály:	A1
Tapadó-húzószilárdság:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (B töréskép)
Vízfelvétel:	W1
Páraáteresztő képesség ( $\mu$ ):	$\leq 25$
Hővezető képesség ( $\lambda_{10,dry,mat.}$ ) P = 50%:	$\leq 0,83 \text{ W/(mK)}$
Hővezető képesség ( $\lambda_{10,dry,mat.}$ ) P = 90%:	$\leq 0,93 \text{ W/(mK)}$
Tartósság (fagyállóság):	tartós, a műszaki adatlapban rögzített felhasználás szerint
Veszélyes anyagok:	NPD

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.