



## SP Top Q2

### - Smulkusis tinkas -

Smulkusis mineralinis tinkas

Tipas / Aprašymas	Variantai		
	Kiekis ant paletės	36	42
	<b>Pakuotė</b>	<b>25 kg</b>	<b>20 kg</b>
	Pakuotės rūšis	Popierinis maišas	PE-maišas
	Pakuotės kodas	25	20
	<b>Artikulo Nr.</b>		
Sendinta balta (savita spalva)/Altweiß	0408	■	
Spec. atspalviai	0524		■

#### Išėiga

Apie 1,3 kg/m<sup>2</sup> sluoksnio storio milimetru; vidutiniškai iki 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.



#### Panaudojimo sritys

- Paviršinis ir plonasluoksnis tinkas



#### Savybės

- Pralaidus vandens garams
- Atsparus vandeniui, šalčiui ir oro sąlygų poveikiui
- Apdorojamas rankiniu ir mašininu būdu
- Gali būti dengiamas veltiniu

#### Produkto duomenys

Sluoksnio storis	Vienas sluoksnis 2–5 mm
Tūrinis tankis	Apie 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Vandens sąnaudos	Art. Nr. 0408 = apie 6,0 l / 25 kg Art. Nr. 0524 = apie 4,8 l / 20 kg
Vandens absorbcijos koeficientas W24	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Atsparumo ugniai klasė	A1
Atsparumas gniuždymui	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Sukietėjusio skiedinio sausos masės tankis	Apie 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Grūdėtumas	≤ 0,5 mm

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

#### Galimi sistemos produktai

- **Color LA (6400)**
- **Color SH (0630)**
- **Remmers sanavimo tinkas**



## Pasiruošimas darbui

### Reikalavimai pagrindui

Atsparus apkrovai, švarus ir be dulkių.

### Paruošimas

Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

Hidrofobinį paviršių prieš dengimą sudrėkinti vandeniu, pašalinus įtempius.

## Paruošimas




### Maišymas

Vandenį įpilti į švirią talpą ir suberti sausą skiedinį.

Maišymo prietaisu maišyti intensyviai ir tolygiai apie 3 min. iki apdorojimui tinkamos konsistencijos.

## Apdorojimas



### Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Esant aukštesnei temperatūrai, apdorojimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

### Apdorojimo laikas (+20 °C)

Apie 2 val.

### Kontaktinis sluoksnis

Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

Padengti pageidaujamo storio produkto sluoksnį.

Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

## Apdorojimo nurodymai

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

Mikrotrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomus įstrižus sutvirtinimo sluoksnius.

Ištisinį paviršių padengti iš karto, nenutraukiant darbo.

Kad didesniuose plotuose, kuriuose yra keli pastolių lygiai, nesusidarytų sankaupių, paviršius ties visais pastolių lygiais apdoroti tuo pačiu metu.

Dengiant besiribojančius paviršius naudoti tik tos pačios partijos medžiagas.

Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

## Nurodymai

Sudėtyje gali būti piroto (geležies sulfito) pėdsakų.

Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

## Darbo įrankiai / valymas




Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

### Remmers įrankiai

- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix® Rührer KR (4292)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Glättkelle (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**
- **Feinputzkelle -FLEXIS ONE- (4233)**
- **Schwambrett gelb (4936)**
- **Reibebrett Latex (4548)**

## Sandėliavimas / galiojimas

12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.





<b>Saugumas / reglamentai</b>	Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiam saugos duomenų lapui.
Asmeninės apsaugos priemonės	Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min. A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines.
Atliekų šalinimo nurodymai	Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.
Ekspluatacinių savybių deklaracija	<b>► Eksploatacinių savybių deklaracija (LT)</b>

## Atitikties deklaracija

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen, Vokietija

**UKCA Remmers (UK) Limited**

1 &amp; 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB), Jungtinė Karalystė

CE 07 / UKCA 21

**GBI-P 42-4**

EN 998-1: 2017-02

**0408**

Skiedinys, atlikus tinkamumo bandymą, be specialiųjų savybių

Atsparumo ugniai klasė:	A1
Tempiamasis stipris:	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (lūžio modelis B)
Vandens sugertis:	W1
Pralaidumas vandens garams (μ):	≤ 25
Šilumos laidumas (λ <sub>10,dry,mat.</sub> ), kai P = 50 %:	≤ 0,83 W/(mK)
Šilumos laidumas (λ <sub>10,dry,mat.</sub> ), kai P = 90 %:	≤ 0,93 W/(mK)
Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui):	Atsparus, kai naudojamas pagal techninį aprašą
Pavojingosios medžiagos:	NPD

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai napatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.